


ADLER PUR-Spritzlack

26021 ff



Описание

Быстро высыхающий полиуретановый прозрачный лак; очень хорошая механическая и химическая стойкость, а также превосходная заполняющая способность, хорошо подчеркивает текстуру.

Связующее вещество: Модифицированная маслом полиэфирная смола/нитрат целлюлозы.

Лак для распыления ADLER PUR-Spritzlack уже содержит оптимальное количество светостабилизатора, защищающего древесину от пожелтения; добавление не требуется.

Стойкость к химическим воздействиям	
ÖNORM A 1605-12 - испытание 1	Класс оценки 1-B1
Поведение при истирании	
ÖNORM A 1605-12 - испытание 2	Класс оценки 2-D (≥ 50 U)
Поведение при царапании	
ÖNORM A 1605-12 - испытание 4	Класс оценки 4-D (≥ 1,0 N)

Сфера применения

- Для выравнивающей лакировки поверхностей мебели и внутренней отделки, подверженных значительным нагрузкам, в том числе поверхностей на кухнях и в санузлах: Области применения II–IV согласно ÖNORM 1610-12.
- Благодаря особым образом сбалансированному составу растворителя лак хорошо подходит для лакирования поверхностей сложной формы, а также вертикальных поверхностей.
- Лак для распыления ADLER PUR-Spritzlack имеет характерную темно-желтую окраску, которая может проявиться на светлых породах древесины или светлых бейцах. Поэтому не рекомендуется использовать на поверхностях, отбеленных с использованием пероксида водорода, несмотря на то, что применяемые отвердители допускают такую возможность.

Применение

Лак для распыления ADLER PUR-Spritzlack предназначен прежде всего для техники нанесения «лак по лаку».

Соотношение компонентов смеси	10 весовых частей лака для распыления ADLER PUR-Spritzlack 1 весовая часть отвердителя ADLER PUR-Härter 82019
Вязкость смеси	прибл. 25 с по DIN 53211 (воронка 4 мм, 20 °C).
Рабочая вязкость	Распыление Airless/Airmix прибл. 25 с – без разбавителя Пневмораспыление (сопло 1,8 мм, 3-4 бара) прибл. 18 с - прибл. 10 % разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029

12-07

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Жизнеспособность	2 рабочих дня; замешанный материал можно использовать на следующий день, однако его следует смешать в соотношении 1:1 со свежей смесью, в которую был добавлен отвердитель; дальнейшее продление жизнеспособности невозможно.
Расход	100–150 г/м ² на один слой; Общий расход: макс. 450 г/м ²
Время сушки	Слой прибл. 120 г/м ² можно шлифовать и покрывать слоем лакокрасочного покрытия после 1 ½ ч сушки при комнатной температуре. Рекомендуется сушить при комнатной температуре в течение прибл. 12 часов, поскольку в этом случае можно добиться минимального содержания остаточных растворяющих веществ в лаковой пленке, а также значительного повышения стойкости последующего слоя лакокрасочного покрытия.
Промежуточная шлифовка	Зернистость 240–320; промежуточную шлифовку следует выполнять непосредственно перед нанесением повторного слоя лака. Это позволяет добиться хорошей промежуточной адгезии.

Следуйте нашим «**Инструкциям по работе с полиуретановыми лаками**», а также предписаниям **паспортов безопасности для лака, отвердителя и разбавителя**.

Прочая информация

Отвердитель	Отвердитель ADLER PUR-Härter 82019
Разведение	Разбавитель ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029 Эти разбавители также рекомендуется использовать для чистки инструмента.

Форма поставки

G 10	абсолютно матовый	26021
G 30	матовый	26023
G 50	полуматовый	26025
G 70	шелковисто-матовый	26027
G 90	шелковисто-глянцевый	26029

Емкость

20 кг, 180 кг