

ADLER Feinspachtel

41099



Описание продукта

Водная шпатлевка на основе акрилатной дисперсии для заделки трещин, отверстий и мелких неровностей. Обладает хорошей заполняющей способностью, быстро сохнет, высокоэкономичная, не содержит вредных веществ.

Сфера применения

Древесина внутри помещений, металлы и кладка снаружи помещений.

Способ нанесения

Шпатель из нержавеющей стали или пластика.

Подготовка основания

Поверхность штукатурки или бетона должна быть сухой чистой и свободной от жиров. Осыпающиеся основания, древесину внутри помещений, металлы и старые прочные покрытия предварительно загрунтовать.

Нанесение

ADLER Feinspachtel 41099 можно наносить в несколько слоев методом мокрое по мокрому (толщина влажного слоя без образования трещин до 1000 µm).

Финишное покрытие

Водными лаками, дисперсионными красками или лаками на синтетической смоле; финишное покрытие снаружи помещений наносить сразу после высыхания шпатлевки.

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °C.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.

Время высыхания (при 20 °C)

Шлифование или нанесение последующих покрытий через 1-2 ч

Рабочий инструмент

Очищать водой сразу после использования.

Емкость

400 г, 1300 г

Условия хранения

Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте. Вскрытую упаковку хранить в плотно закрытом виде крышкой вниз.

Цвет

Weiß/ белый 41099

Указания по безопасности

Руководствоваться паспортом безопасности!

10-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.