


ADLER Ferroblock

41108



Описание продукта

Грунтовка на водной основе для предварительной обработки и стабилизации ржавчины, для надежной и эффективной защиты от коррозии.

Можно наносить в последующем водные покрытия или на основе растворителя.

Область применения

Можно применять по остаточной ржавчине по железу и стали.

Нанесение

Наносится кистью (акриловой), валиком или распылением

Подготовка поверхности

Удалить грязь, остатки ржавчины и краски (водой под высоки давлением, металлической щеткой или наждачной бумагой). Сдуть или протереть ржавую пыль. Нанести 1-2 слоя ADLER Ferroblock 41108 на остаточные пятна ржавчины (эти пятна должны быть окрашены в черный цвет!).

Время высыхания (20 °C)

Минимум 18 часов для финишного слоя на водной основе и не менее 24 часов для финишного покрытия на растворителе.

Растворитель

Вода; продукт готов к применению.

Температура и условия нанесения

Не ниже + 10 °C
Высокая влажность и/или низкие температуры увеличивают время высыхания.

Очистка инструмента

Очистить немедленно после использования. Высохший материал удалить при помощи ADLER Abbezier 95125.

Расход (1 слой)

15 - 30 м² / литр

Упаковка

100 мл, 250 мл и 1 литр

Хранение

Хранить в прохладном месте не допуская замерзания

Срок хранения

Не менее 1 года в оригинальной не вскрытой упаковке.

Оттенки

В жидком виде черно-серый цвет, после преобразования ржавчины радикально черный

Информация по безопасности

Просьба ознакомиться с паспортом безопасности на продукт!

12-09 (заменяет 02-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Tel.: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-399, E-mail: technical-support@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта