

## Pullex TIG Spezial

50230 ff



### Описание продукта

Защитная пропитка для древесины хвойных и лиственных пород. Не содержит ароматических углеводородов. Продукт для промышленного и профессионального применения.

### Особые свойства

Продукт слабо поднимает ворс древесины, не требует трудоемкого шлифования и позволяет получить очень гладкую, наполненную поверхность.

Применяемые активные компоненты обеспечивают согласно нормам ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3 требуемую защиту от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающих грибков (испытания по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46).

#### Активные компоненты (классы защиты В, Р, ІV)

0,7 % Dichlofluanid,

0,6 % Tebuconazol,

0,05 % Permethrin

### Сфера применения

Окна и двери

### Способ нанесения

Кратковременное окунание, облив, кисть. Не наносить распылением!

По завершении работ накрыть ванну для окунания. В случае длительного технологического перерыва во избежание образования пленки и сгущения продукта слить его назад в емкость, предварительно отфильтровав.

### Грунтование

1 слой Pullex TIG Spezial 50230 ff

Продукт не устойчив к атмосферному воздействию без финишного покрытия!

### Промежуточное покрытие

1 слой ADLER KH-Spritzisoliergrund 50035, 200 µm мокрой пленки (см. техническое описание).

Сушка не менее 16 ч («через ночь»), затем легкое разглаживающее шлифование зернистостью 220-240.

#### Альтернативно:

1 слой Aquawood Intermedio Spritzfertig, цвета Hanf/Canapa 53613 (см. техническое описание).

#### Альтернативно:

1 слой Aquawood Intermedio Tauchfertig 53663 (см. техническое описание).

12-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

<b>Финишное покрытие</b>	1 слой Aquawood DSL Spritzfertig 51501 ff (развести водой 5-10%), 225-250 µm мокрой пленки.						
<b>Разведение</b>	ADLER Adlerol 80301 (макс. 20 %) при необходимости; продукт поставляется в готовом к применению виде.						
<b>Время высыхания</b> (при 20 °C)	На хвойной и лиственной древесине не менее 16 ч («через ночь») На древесине ироко и каштана не менее 24 ч!						
<b>Рабочий инструмент</b>	Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после использования.						
<b>Кроющая способность</b> (за одно нанесение)	8 – 12 м <sup>2</sup> /л						
<b>Емкость</b>	20 л (25 л и 200 л только для продукта Farblos)						
<b>Условия хранения/ срок годности</b>	Не менее 5 лет. Хранить в оригинальной закрытой упаковке.  Мы рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в более мелкую тару во избежание сгущения продукта и образования пленки.						
<b>Цвета</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Farblos 50230</td> <td style="width: 33%;">Dunkelbraun 50232</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Braun 50231</td> <td>Natur 50235</td> <td></td> </tr> </table>	Farblos 50230	Dunkelbraun 50232		Braun 50231	Natur 50235	
Farblos 50230	Dunkelbraun 50232						
Braun 50231	Natur 50235						
<b>Указания по безопасности</b>	<p>Руководствоваться данным паспорта безопасности и директивами по работе со средствами для защиты древесины!</p> <p>Ткань (ветошь), пропитанная продуктами оксидативного высыхания (при контакте с кислородом воздуха), имеет склонность к самовоспламенению. Ткань (ветошь), пропитанную продуктом Pullex TIG Spezial 50230 ff, сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.</p> <p>Древесину, свежеработанную продуктом Pullex TIG Spezial, держать на твердой непроницаемой поверхности, чтобы избежать попадания продукта в почву, а также иметь возможность сбора и повторного применения продукта.</p> <p>Продукт Pullex TIG Spezial содержит биоциды для защиты древесины от синевы, дереворазрушающих грибов и профилактической защиты от насекомых. Применять только в случае, если биоцидная защита древесины предписана или необходима. Не применять для обширной обработки поверхности внутри помещений. Не применять для обработки помещений, предназначенных для размещения, производства, хранения или продажи продуктов питания и кормов. Не применять для древесины, предназначенной для пчелиных ульев и строительства саун. Не применять для древесины, находящейся в постоянном или длительном контакте с почвой или водой. Руководствоваться директивами по работе со средствами для защиты древесины.</p>						
<b>Особые указания</b>	Руководствоваться рабочими инструкциями по нанесению оконных покрытий, а также правилами и нормами оконного производства!						