

## Pullex Silverwood

50500 ff



|  |  |
|--|--|
| <b>Описание продукта</b>                                 | <p>Лессирующая пропитка для древесины снаружи помещений на основе растворителей, придает эффект искусственно состаренной древесины, не содержит ароматических углеводов. Продукт предназначен для сегмента DIY и для профессионального использования.</p> <p>Специальная пигментация обеспечивает при атмосферном воздействии эффект патины, придает натуральный внешний вид поверхности, не отслаивается.</p>   |
| <b>Особые свойства</b>                                   | <p>Применяемые активные компоненты обеспечивают защиту по ÖNORM B 3802-2, а также DIN 68800-3 от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающих грибов (испытания по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46). Количество нанесения для проведения испытаний ок. 200 г/м<sup>2</sup> (Сертификат соответствия № 6/93).</p> <p><b>Активные компоненты (B, P, Iv)</b><br/>                 0,7 % дихлофлюанид<br/>                 0,6 % тебуконазол<br/>                 0,05 % перметрин</p> |
| <b>Сфера применения</b>                                  | <p>Деформирующиеся деревянные элементы снаружи помещений (деревянные дома, навесы, обшивка, заборы и т.д.). Для получения особо рустикального эффекта использовать свежераспиленную, брашированную или колотую древесину.</p>  |
| <b>Способ нанесения</b>                                  | <p>Кисть; <b>не наносить распылением!</b></p>  |
| <b>Предварительная обработка покрываемой поверхности</b> | <p>Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. Влажность древесины не должна превышать 15%. При обработке старого дерева удалить отслаивающиеся покрытия и волокна древесины жесткой металлической щеткой.</p>   |
| <b>Грунтовочный слой</b>                                 | <p>1 x Pullex Silverwood 50500 ff<br/>                 время сушки ок. 12 часов</p>  |
| <b>Финишное покрытие</b>                                 | <p>1 x Pullex Silverwood 50500 ff</p>  |
| <b>Разведение</b>  | <p>Продукт готов к применению под нанесение кистью.</p>  |

08-08 (взамен 06-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац  
 Тел.: 0043/5242/6922-450

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта

**Температура применения и объекта**

Не ниже + 5 °C

**Время высыхания (при температуре 20 °C)**

Пригодность для нанесения последующих покрытий приibl. через 12 часов.

**Рабочий инструмент**

Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после использования.

**Удельный расход (на 1 слой):**4-8 м<sup>2</sup>/л (в зависимости от впитывающей способности основания)**Емкость**

750 мл, 5 л, 25 л

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Срок хранения не менее 5 лет.

**Цвета:**

|  |       |
|--|-------|
| Altgrau (серый антик)                        | 50500 |
| Silber (серебристый)                         | 50504 |
| Graualuminium (серый алюминий)               | 50506 |
| Fichte hell geflämmt (светлая пятнистая ель) | 50507 |
| Farblos бесцветный для осветления            | 50501 |

Финальный оттенок зависит от цвета, расхода материала на слой и собственного оттенка древесины. Рекомендуется выполнить пробное нанесение на образец поверхности.

**Информация по безопасности**

Руководствоваться рекомендациями по использованию антисептиков для древесины и предписаниями Паспорта безопасности!

Тряпки (ветошь), смоченные в продуктах, высыхающих при контакте с кислородом, могут самовоспламеняться! Ветошь, смоченную продуктом Pullex Silverwood 50500 ff вывешивать в расправленном виде на открытом воздухе для просушки. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.

**Антисептики для древесины содержат биоцидные компоненты для защиты от грибка и насекомых. Использовать их только в тех случаях, когда такая защита обязательна или необходима. Не применять для обширной обработки поверхности внутри помещений, не применять в жилых помещениях и спальнях комнатах. Не применять в помещениях, предназначенных для хранения, производства Консерванты для защиты древесины непригодны для применения в местах, в которых производятся, хранятся или продаются продукты питания или корма.**

Не использовать для обработки ульев, саун, а также для обработки древесины, имеющей длительный контакт с грунтом и/или с водой.