

Grilith Holz kitt

50970 ff



Описание

Grilith Holz kitt 50970 ff заполняющая масса на основе древесной муки, алкидной смолы и нитрата целлюлозы

Сфера применения

Для заделки мелких дефектов. Применяется перед выполнением основного шлифования (до грунтования).

Применение

Форма поставки	Пастообразная шпатлевка для древесины Слишком густую шпатлевочную массу можно сделать вновь пригодной к применению, добавив немного растворителя Grilith Verdünnung.
Подготовка основания	Поверхность, предназначенная к обработке, должна быть сухой, чистой, свободной от жиров, восков и смолы. Grilith Holz kitt 50970 ff необходимо по возможности нанести до первичного (грубого) шлифования древесины. Нанести продукт небольшим количеством и только для небольших дефектов. Участок шпатлевки не должен быть больше, чем площадь дефекта.
Подбор оттенка	Цвет шпатлевки должен соответствовать цвету готовой поверхности. Если планируется применение бейца, цвет шпатлевки Grilith Holz kitt 50970 ff должен примерно соответствовать цвету бейца.
Способ нанесения	Нанести шпатлевку Grilith Holz kitt 50970 ff с помощью стамески или узкого шпателя, вдавив ее в полость дефектного участка. При необходимости выполнить нанесение за несколько раз. При многократном нанесении следить за тем, чтобы последующий слой наносился после достаточного высыхания предыдущего. По окончании зашлифовать обработанный участок влажным шпателем. Шпатлевка, нанесенная в два слоя, дает более оптимальный результат, чем то же количество, нанесенное в один слой.
Время сушки	От 2 до 4 часов при комнатной температуре, в зависимости от толщины слоя. Мы рекомендуем перед последующей обработкой (шлифование, бейцевание, лакирование и т.д.) выдержать обработанный участок в течение 12-14 ч во избежание проседания шпатлевки.

12-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Последующая обработка	Высохшая шпатлевочная масса пригодна для обработки бейцами и лакирования мебельными лаками на водной основе или на основе растворителя.
Особые указания	Перед началом работ для определения конечного цвета выполнить пробное нанесение на образце поверхности!

Руководствоваться соответствующим паспортом безопасности.

Ahorn / клен	50970
Fichte/Birke/Esche / пихта/береза/ясень	50971
Natur / натуральный	50972
Kiefer / сосна	50973
Eiche / дуб	50974
Buche/Lärche бук/лиственница	50975
Nussbaum / орех	50976
Erle / ольха	50977
Nussbaum Dunkel / орех темный	50978
Kirschbaum / вишня	50979
Mahagoni / махагони	50980
Weiß / белый	50981
Schwarz / черный	50982

Прочая информация

Разведение	Grilith Verdünnung 80047
Условия хранения/Срок годности (при комнатной температуре 20°C)	Срок хранения 2 года. Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от попадания прямых солнечных лучей. Хранить при температуре не выше +30 °C!

Емкость

100 мл, 200 мл, 1 л