

Lignovit Lasur

53135ff

Декоративная тонкослойная лазурь для древесины



Описание продукта

Декоративная тонкослойная лазурь для древесины. На основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Водорастворимая. Для промышленного и профессионального применения. Лазурь обеспечивает уникальную долговременную защиту и длительное время сохраняет высокую эластичность. В ее состав входит высококачественная акриловая дисперсия, благодаря которой обеспечивается оптимальная защита от УФ-излучения, регулируется влажность древесины, обладает высокой водоотталкивающей способностью. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибом и синевого. Продукт применяется для обработки всех видов внутренних и наружных деревянных поверхностей. Обладает отличными декоративными свойствами. Очень хорошо наносится: без подтеков, капель, «разводов» и пр. Колеруется во множество оттенков (11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика)

Особые свойства

- Для любых деревянных элементов снаружи и внутри помещения;
- Водорастворимая;
- Экологичная;
- Высокая устойчивость к слипанию;
- Высокая стойкость к погодным условиям;
- Эластичная, не отслаивается;
- Защищает от влаги, но обладает паропроницаемостью;
- Матовая. Придает готовым изделиям великолепный внешний вид с равномерным матовым оттенком. Не дает глянца при нанесении;
- Универсальность в методе нанесения;
- Прекрасная растекаемость, без подтеков и следов от кисти;
- Быстрое высыхание. 2 - 4ч между слоями;
- Маскирует мелкие дефекты древесины и дефекты отделки, придает поверхности изящный и равномерный внешний вид премиум-класса;
- Лазурь содержит биоциды, защищающие лаковую пленку от синевого и плесени;
- Неограниченный выбор цветов (Колерование в яркие сочные или пастельные тона).

Пожаростойкость (ÖNORM EN 13501-1) только в сочетании со слабо воспламеняемым основанием (такими как экзотические виды древесины, например, красный кедр, татаюба, окоуме)

Огнестойкость	B	
Дымообразование	s2	B-s2,d0
Каплеобразование при горении	d0	

Сфера применения

Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности, например:

- Деревянная обшивка и облицовка;
- Заборы;
- Стропильные конструкции;
- Балконы;
- Садовая мебель;
- Декор;
- Гаражные и въездные ворота;
- Оконные ставни;
- Зимние сады;
- Окна и двери.

Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.

Способ нанесения

Наносится методом окунания, обливанием, кистью или установкой для окрашивания досок

Подготовка основания

Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина.

Структура покрытия

Как правило, 2 слоя Lignovit Lasur 53135 ff с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.

Если требуется защита от синевы (В, испытания согласно EN 152-1), разрушающих древесину грибков (Р, испытания согласно EN 113) и поражения насекомыми (Iv, испытания согласно EN 46), предварительно следует обработать грунтовочной пропиткой Lignovit Imprägniergrund 53134 (расход 200 г/м² при нормативных испытаниях, сертификат № 2/05).

Выбор оттенка цвета

Конечный оттенок цвета зависит из тона лазури, количества нанесенного продукта и собственного цвета основания древесины.

Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Не ниже + 10 °С.

Температура переработки и объекта

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза.

11-09 (замещает 08-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Продолжение

Lignovit Lasur 53135 ff

Температура переработки и объекта

Не ниже + 10 °С.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).
Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза.

Рабочий инструмент

Рабочий инструмент промыть водой незамедлительно после использования.

Разведение

При необходимости, разбавляется водой. Продукт поставляется в готовом к применению виде.

Время сушки (при температуре в помещении 20 °С)

От прилипания пыли спустя прибл. 30 минут
Пригодность к шлифованию спустя прибл. 3-4 ч
Пригодность к лакировке спустя прибл. 3-4 ч
Полное высыхание спустя прибл. 12 ч

Расход (на один слой)

Расход прибл. 10 м²/л или ок. 100 г/м² на нанесение.
Минимальное количество нанесения 200г/м².

Форма поставки

4 л, 18 л

Срок хранения

Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке.

Оттенки цвета

Базовые лаки для колеровки под стандартные и специальные цвета посредством системы смешивания цветов ADLER **promix**:
W 30 53135
W 20 53150

Стандартная палитра:
Weide/Ива 53136
Eiche/Дуб 53137
Larche/Лиственница 53138
Kiefer/Сосна 53139
Teak/Тик 53140
Mahagoni/Красное дерево 53141
Zeder/Кедр 53142
Oliv/Олива 53143
Nuss/Орех 53144
Palisander/Палисандр 53145
Ebenholz/Эбеновое дерево 53146

Техника безопасности

Просьба соблюдать требования паспорта безопасности!