

Aquawood Larchenöl

53180

Масло для лиственницы



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разводимое в воде масло на основе натурального и синтетического сырья. Очень хорошая проникающая способность и гидрофобный эффект. Быстро сохнет и не содержит биоцидов

Особые свойства

Подчеркивает характеристики древесины, обеспечивая матовую, натуральную на вид поверхность.

Сфера применения

Окна и двери из дерева и алюминия. Особенно подходит для мягких пород древесины. Деревянные окна, обработанные маслом, не соответствуют стандартам на покрытия деревянных изделий с постоянными размерами (например, ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350). Потребитель должен ознакомиться с техническим описанием «Ярлык с описанием ухода за поверхностями деревянных окон, обработанными Aquawood-Larchenol»

Техника покрытия

Распыление (безвоздушное, с использованием воздушной смеси), около 80 бар

Вторичный воздух: около 1.5 бар

Распыление сжатым воздухом (сопло: 1.8 мм, 2.5 – 3.5 бар)

Степень смешивания

1 x Aquawood TIG U бесцветный продукт 57600 (пропитывание при погружении) (см. технические характеристики)

Сушка: 4 часа

1 x Aquawood Intermedio 53663 (см. технические характеристики)

Сушка: 2 часа

Промежуточное шлифование: размер зерна 220-240

1 x распыление Aquawood Larchenol 53180 (масло для лиственницы) с толщиной слоя: 100-125 мкм

Альтернатива:

. 1 x Aquawood TIG U бесцветный продукт 57600 (пропитывание при погружении)

Сушка: 4 часа

2 x распыление Aquawood Larchenol 53180 (масло для лиственницы) с толщиной слоя: 100-125 мкм на слой

Промежуточная сушка: 4 часа, промежуточное шлифование с размером зерна: 200 – 240

Используйте только сертифицированные силиконовые герметики. Обращайтесь за справками!

Разбавление

Вода, если необходимо, так как продукт готов к использованию

01-11 (взамен 11-05)

см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Продолжение

Aquawood Larchenol (масло для лиственницы) 53180

Время высыхания (при 20 °C)

Высушен в порошок
Без отлипа
Высушен полностью

примерно через 30 минут
примерно через 3 часа
примерно через 12 часов

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °C

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют сушку. Избегайте прямых солнечных лучей (слишком быстрая сушка)

Чистка инструмента и оборудования

Помойте водой сразу же после использования.

Удалите остатки покрытия с помощью средства ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer Rote Krahe 95125 (растворитель красок)

Кроющая способность

Расход при безвоздушном распылении:

Около 150-175 г/м² или/и 50-75 г/погонный метр оконного профиля

Размеры контейнера

5 кг, 25 кг

Условия хранения

В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания

Срок годности

6 месяцев в оригинальной упаковке

Особые инструкции

Соблюдайте Рабочие рекомендации по покрытию деревянных окон методом распыления

Информация по безопасности

Следуйте предписаниям Паспорта безопасности!