

**Lignovit Color**

**53223ff**

## Кроющее декоративное покрытие для древесины



### Описание продукта

Водорастворимое кроющее декоративное покрытие для древесины. С высокой укрывистостью и длительной стабильностью цвета. Для внутренних и наружных работ. В его основу входит высококачественная акриловая дисперсия со светостойкими пигментами. Обеспечивает многолетнюю защиту древесины даже при экстремальных погодных условиях. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Подходит для промышленного и профессионального применения.

### Особые свойства

Высокая стойкость к погодным явлениям;  
На водной основе, экологичное;  
Защищает от синевы и плесени;  
Легкость в переработке;  
Устойчивость к слипанию;  
Покрытие долгое время сохраняет эластичность;  
Не отслаивается;  
Огромный выбор цветов.

### Сфера применения

Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности (например, профильных досок или балконных элементов, деревянная обшивка и облицовка, заборы, гаражные и въездные ворота, оконные ставни, зимние сады и пр.)

Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.

### Способ нанесения

Как правило, продукт наносится кистью в 2 слоя.  
Подходит для нанесения в установках Vacumat.

### Подготовка основания

Основание должно быть сухим и чистым. Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина.

### Структура покрытия

Яркие тона:

2x Lignovit Color 53223 ff с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.

Белый плюс пастельные тона:

1x фиксирующая грунтовка Lignovit Sperrgrund 40960 плюс 1x Lignovit Color 53223 ff mit с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.

08-09 (замещает 07-08)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Если требуется защита от синевы (В, испытания согласно EN 152-1), разрушающих древесину грибков (Р, испытания согласно EN 113) и поражения насекомыми (Iv, испытания согласно EN 46), предварительно следует обработать грунтовочной пропиткой Lignovit Imprägniergrund 53134 (расход 200 г/м<sup>2</sup> при нормативных испытаниях, сертификат № 2/05).

## Температура переработки и объекта

Не ниже + 10 °С.

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза.

## Рабочий инструмент

Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использования.

## Разведение

При необходимости, разбавляется водой. Продукт поставляется в готовом к применению виде.

## Время сушки (при температуре в помещении 20 °С)

От прилипания пыли	спустя прикл. 30 минут
Пригодность к шлифованию	спустя прикл. 3-4 ч
Пригодность к лакировке	спустя прикл. 3-4 ч
Полное высыхание	спустя прикл. 12 ч

## Расход (на один слой)

Расход прикл. 10 м<sup>2</sup>/л или ок. 100 г/м<sup>2</sup> на нанесение.  
Минимальное количество нанесения 200г/м<sup>2</sup>.

## Форма поставки

4 л, 18 л

## Срок хранения

Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке.

## Оттенки цвета

Базовые лаки для колеровки под кроющие оттенки палитры RAL, NCS и специальные цвета посредством системы смешивания цветов ADLER **promix**:

W 30 53224

W 10 53223

## Техника безопасности

Просьба соблюдать требования паспорта безопасности!