

Aquawood Intermedio HF

53769

Промежуточное покрытие для окон и дверей



Описание продукта

Водорастворимое бесцветное промежуточное покрытие на основе акрилатных дисперсий с хорошей заполняющей способностью, хорошо шлифуется. Очень хорошая стойкость к атмосферным воздействиям в составе системы с использованием Aquawood DSL. Безвредно для окружающей среды. Промежуточное покрытие защищает древесину от поражения грибком синей гнили и плесневым грибком.

Особые свойства

Продукт содержит специальные индикаторы, разработанные с использованием нанотехнологий; они позволяют доказать впоследствии, что продукт применялся надлежащим образом.

Препятствует прошлифовке цветных пропиток, наносимых методом окунания, повышает стойкость системы лакокрасочного покрытия к атмосферным воздействиям благодаря заделке поверхности со всех сторон.

Сфера применения

Промежуточный слой для деревянных окон и входных дверей.

Штапики для крепления стекла не покрывать в собранном состоянии. Не использовать для оконных ставней со шпунтовым соединением.

Способ нанесения

Струйный облив и окунание

Предварительная обработка поверхности

Шлифовка древесины шкуркой зернистостью 120-150

Грунтовка

Aquawood TIG U 57601 ff färbig и Aquawood TIG E 57701 ff färbig

Aquawood TIG Spezial 51055 ff (см. техническое описание). Промежуточная сушка не менее 4 часов

Промежуточный слой

Промежуточное покрытие Aquawood Intermedio HF 53769

Промежуточная сушка не менее 2 часов

Промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 220–240

Нанесение покровного слоя

Aquawood DSL 51751 ff с добавлением приibl. 5 % воды (см. техническое описание)

Толщина влажной пленки не менее 225 мкм

11-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенки и доступные степени глянца продукта.

Разведение	Покрытие готово к использованию Рабочая вязкость прибл. 14 Ст (DIN 53211, воронка 4 мм), 67–72 Ст (воронка 2 мм) Потери на испарение следует компенсировать добавлением воды!
Температура применения и объекта	Не ниже +10 °С. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.
Время сушки (при температуре помещения 20 °С)	Не менее 2 часов
Рабочие инструменты	Промыть водой сразу после использования. Присохшие остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 95125.
Укрывистость (на один слой)	Прибл. 10 м ² /л или прибл. 55 г/пог. м оконного профиля
Емкость	25 кг
Хранение	В прохладном месте, но не подвергать заморозке
Срок годности	1 год в невскрытой заводской емкости.
Оттенки	Бесцветный
Особые указания	Соблюдайте требования рабочих инструкций по нанесению покрытия на деревянные окна методом распыления!
Сведения по технике безопасности	Соблюдайте требования паспорта безопасности!