


## ADLER KH-Fenstertauchgrund Weiß

54075 ff

Грунтовка оконная для нанесения методом окунания, белая



### Описание продукта

Быстросохнущая упрочняющая грунтовка на основе синтетических смол, наносится методом окунания, предназначена для наружного применения в промышленности и быту.

### Особые свойства

Влагорегулирующий слой не подвержен образованию налета плесени и синей гнили. По причине длительного времени высыхания продукт не предназначен для использования с древесиной ироко (камбала).

### Сфера применения

Окна и двери

### Способ нанесения

Окунание, струйный облив

### Грунтование

1 слой белой оконной грунтовки для нанесения методом окунания ADLER KH-Fenstertauchgrund Weiß 54075 ff  
Рабочая вязкость 18–30 Ст в соответствии с DIN 53211 (воронка 4 мм, 20 °C ).  
На следующее утро после высыхания обработать шлифовальной шкуркой зернистостью 280. После окунания ванну следует накрыть крышкой, в противном случае образуется пленка.

**Без покровного слоя отсутствует стойкость к атмосферным воздействиям!**

### Промежуточный слой, водорастворимый

1 слой акрилового заполнителя ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 ff (см. техническое описание)

### Покровный слой, водорастворимый

1 слой акрилового лака ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff (см. техническое описание)

### Покровный слой, на основе растворителя

2 слоя ADLER Samtalkyd 52351 ff или ADLER Brilliantalkyd 52301 ff (см. технические описания)

### Разведение

Масло ADLER Adlerol aromatenfrei 80301, не содержащее ароматические соединения, добавить приibl. 20%

<b>Температура применения и объекта</b>	Не ниже + 10 °С. Высокая влажность воздуха и низкая температура могут значительно продлить срок высыхания.
<b>Время сушки</b> (при температуре помещения 20 °С)	Древесина хвойных и лиственных пород высыхает за одну ночь (мин. 16 часов), <b>древесина каштана требует сушки в течение не менее 24 ч!</b>
<b>Рабочие инструменты</b>	После использования очистить с помощью масла ADLER Adlerol aromatenfrei 80301, не содержащего ароматические соединения.
<b>Укрывистость</b> (на один слой)	Прибл. 100–120 г/м <sup>2</sup>
<b>Емкость</b>	6 кг, 32 кг
<b>Срок годности</b>	Не менее 5 лет в невскрытой заводской емкости.
<b>Оттенок</b>	Белый 54075 Зеленый прибл. RAL 6009 54077
<b>Особые указания</b>	Соблюдайте требования рабочих инструкций по нанесению покрытия на деревянные окна, а также стандарты и предписания по изготовлению окон!
<b>Сведения по технике безопасности</b>	Соблюдайте требования паспорта безопасности.