

Aquawood Ligno+ Top

59111

Высокопрозрачное финишное покрытие



Описание продукта

Водоразбавляемое высокопрозрачное покрытие для наружного слоя на основе акрилатовых / полиуретановых дисперсий для систем с применением Ligno+ Base / Ligno+ Sealer / Ligno+ Top. Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, высокая прозрачность, высокая устойчивость к слипанию, хорошая водоупорность и отличная ударопрочность. Безвредное для окружающей среды, газопроницаемое, не содержит биоцидов.

Особые свойства

Высокая и постоянная защита от ультрафиолетового излучения благодаря новому органическому УФ-абсорберу в сочетании с нанощкальными анорганическими светостабилизаторами.

Сфера применения

Деревянные окна и наружные двери из мягкой древесины (древесина хвойных пород) с Ligno+ Systemaufbau, за исключением помещений с очень высокой влажностью воздуха (напр., крытые бассейны).

Способ нанесения

Распыление (безвоздушное, комбинированное)

Грунтовочное покрытие

Aquawood Ligno+ Base 57960 (ср. инструкцию)
Промежуточное высыхание минимум 4 часа
Промежуточное шлифование не требуется!

Промежуточное покрытие

Aquawood Ligno+ Sealer
Промежуточное высыхание минимум 2 часа
Шлифование, зернистость 220 – 240

Дополнительное окрашивание лиственницы и высокосмолистых хвойных пород: 1 слой Aquawood Ligno + Sealer spritzfertig 59114 с мокрой пленкой 100 – 125 µm, промежуточное высыхание минимум 2 часа, шлифование, зернистость 220 – 240.

Уплотнение всех V-образных швов посредством ADLER V-Fugensiegel transparent 55630, промежуточное высыхание минимум 1 час

Покровный слой

1 слой Aquawood Ligno+ Top 59111 (ср. инструкцию)
Толщина жидкого слоя 250 – 275 µm

11-09 (заменяет 09-09)

см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац,

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Общая толщина сухой плёнки	Минимум 80 µm, достигаемая посредством описанной технологии. Слишком большая толщина сухой пленки свыше примерно 120 µm уменьшают коэффициент диффузии, следовательно, таких значений следует избегать.
Совместимость с герметиками	Использовать только проверенные типы герметиков! В продаже имеется список силиконовых герметиков.
Уход и обновление покрытия	Уход с помощью средства ADLER Pflegeset plus 51695, обновление – с помощью оригинального Ligno+ Top с добавлением ок. 10% разбавителя для Aquawood – DSL 80085.
Разведение	Водой в случае необходимости
Время высыхания (при температуре помещения 20 °C)	Высохший от пыли через ок. 30 минут Неклейкий через ок. 3 часа Просохший через ок. 12 часов
Температура применения и объекта	Не ниже + 10 °C Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры замедляют высыхание. Избегать попадания прямых солнечных лучей (для быстрого подсушивания).
Рабочий инструмент	Сразу после применения промыть водой. Подсохнувшие остатки краски можно удалить посредством ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer 95125.
Расход (за одно нанесение)	Расход при безвоздушном распылении: Ок. 500 г/м ² или 150 – 200 г/лфм профиля окна
Размеры упаковок	5 кг, 25 кг, 90 кг – Polyfass
Условия хранения	В прохладном, но незамерзающем помещении
Срок годности	Минимум 1 год в оригинальной закрытой упаковке.
Оттенок	Натуральный
Указания по безопасности	Пожалуйста, соблюдайте рабочие инструкции для покрытия деревянных окон методом распыления, а также нормы и директивы для оконного производства!
Особые указания	Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности!