


ADLER Woodfill-Reparaturspachtel

96856



Описание продукта	2-компонентная шпатлевка пероксидного отверждения на полиэфирной основе
Особые свойства	Высокая эластичность, прекрасно наносится и шлифуется. Как и у аналогичных полиэфирных шпатлевок, отверждение более толстого слоя происходит быстрее, чем тонкого. Продукт быстро отверждается при толщине слоя от 3 мм
Сфера применения	Ремонтная шпатлевка для восстановления поврежденных элементов из древесины (напр., окна и двери). Не применять в качестве поверхностной шпатлевки!
Способ нанесения	Пистолет для 2-компонентных продуктов, шпатель. Заполнить дефектный участок, после отверждения обработать шпателем. Шлифование зернистостью 120.
Пропитка	Чистую древесину снаружи помещений обработать продуктом Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff или Aquawood Imprägniergrund 51230 ff. Не наносить пропитку на обширные зашпатлеванные участки.
Грунтование	ADLER Alkyd-Grund 54063 или ADLER Acryl-Holzgrund 41001
Промежуточное покрытие (опционально)	ADLER Samtalkyd 52351 или Brilliantalkyd 52301 ff, либо ADLER Seidenacryl 40751 ff или Glanzacryl 40701 ff
Финишное покрытие	См. Промежуточное покрытие
Температура применения и объекта	Не ниже + 10 °C
Время высыхания (при 20 °C)	Шлифование через 1-3 часа
Рабочий инструмент и его очистка	Очищать растворителем ADLER Nitro-Verdünnung 80001 сразу после использования
Емкость	1350 г, вкл. отвердитель Härter 96857
Условия хранения	Хранить в сухом прохладном месте
Срок годности	1 год
Цвета	Grau transparent/Серый прозрачный
Указания по безопасности	Руководствоваться паспортом безопасности!

10-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.