

Техническое описание

ADLER PUR-Naturmatt		26132
2К полиуретановый глубоко матовый лак на основе растворителей для мебели и интерьера, промышленного и частного нанесения.		
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		
Общая информация	Быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый лак, придающий обрабатываемой поверхности эффект необработанной древесины. Обладает высокой химической и механической стойкостью, создает благородный матовый эффект и подчеркивает текстуру древесины.	
Особые свойства Стандарты на методы испытаний	<ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM A 1605-12 (поверхности мебели) Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1 Свойства при истирании: 2-D (> 50 U) Свойства при царапании: 4-E (> 0,5N) • DIN 68861 (поверхности мебели) Устойчивость к химическим воздействиям: 1 B Свойства при истирании: 2 D (>50U - 150 U) Свойства при царапании: 4 E (> 0,5N ≤ 1,0 N) • Французское предписание DEVL1104875A о характеристике строительных продуктов для покрытия относительно эмиссии его летучих вредных веществ: A+ 	
		
Сферы применения	<ul style="list-style-type: none"> • Для выполнения высококачественного покрытия лаком мебели и всей внутренней отделки, для создания эффекта открытопористого покрытия, а так же глубокоматового покрытия. Области применения от III до IV согласно ÖNORM A 1610-12; • По причине глубокой матовости не подходит для поверхностей, подвергающихся постоянным механическим и химическим воздействиям (есть риск появления глянца); • Подходит для поверхностей выбеленных с помощью перекиси водорода; 	
 		
ПРИМЕНЕНИЕ		
Указания по применению	<ul style="list-style-type: none"> • Перед применением размешайте продукт; • ADLER PUR-Naturmatt содержит достаточное количество составляющих, препятствующих пожелтению покрытия, дополнительное добавление подобных добавок не рекомендуется; • По причине глубокой матовости и высокого сухого остатка не рекомендуется нанесение на поверхности покрытые бейцами темных цветов; • Пожалуйста, соблюдайте наши «Рабочие инструкции для полиуретановых лаков». 	
		
Соотношение компонентов смеси	10 частей веса или объема PUR-Naturmatt 26132 1 часть веса или объема ADLER PUR-Härter 82029	



03-13 (заменяет 02-13) ZKL 2525

см. на обороте

ADLER-WerkLackfabrik, A-6130 Швац,

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

 <p>10 % 82029</p>	<p>ADLER PUR-Naturmatt можно использовать исключительно с отвердителем и в указанном соотношении компонентов. Отклонение от указанной дозировки может привести к нарушению пленки.</p>																																
<p>Жизнеспособность</p> 	<p>1 рабочий день; смешанный материал за день до нанесения следует смешать со свежем разбавленным материалом в пропорции 1:1; продление жизнеспособности невозможно!</p>																																
<p>Техника нанесения</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Техника нанесения</th> <th>Безвоздушное</th> <th>Комбинированное</th> <th>Пневматическое</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Распылитель (Ø мм)</td> <td>0,23 – 0,28</td> <td>0,23 – 0,28</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Давление распыления (бар)</td> <td>100 – 120</td> <td>100 – 120</td> <td>3 – 4</td> </tr> <tr> <td>Воздух распылителя (бар)</td> <td>-</td> <td>1 - 2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Разбавление</td> <td colspan="3">ADLER DD-Verdünnung 80019</td> </tr> <tr> <td>Добавка разбавителя в %</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Вязкость (с) 4 мм чаша, 20 °С</td> <td>ок. 22</td> <td>ок. 22</td> <td>ок. 18</td> </tr> <tr> <td>Масса наносимого вещества (г/м²)</td> <td colspan="3">ок. 80 – 120 за одно нанесение; общее количество наносимого вещества макс. 250</td> </tr> </tbody> </table>	Техника нанесения	Безвоздушное	Комбинированное	Пневматическое	Распылитель (Ø мм)	0,23 – 0,28	0,23 – 0,28	1,8	Давление распыления (бар)	100 – 120	100 – 120	3 – 4	Воздух распылителя (бар)	-	1 - 2	-	Разбавление	ADLER DD-Verdünnung 80019			Добавка разбавителя в %	-	-	5	Вязкость (с) 4 мм чаша, 20 °С	ок. 22	ок. 22	ок. 18	Масса наносимого вещества (г/м ²)	ок. 80 – 120 за одно нанесение; общее количество наносимого вещества макс. 250		
Техника нанесения	Безвоздушное	Комбинированное	Пневматическое																														
Распылитель (Ø мм)	0,23 – 0,28	0,23 – 0,28	1,8																														
Давление распыления (бар)	100 – 120	100 – 120	3 – 4																														
Воздух распылителя (бар)	-	1 - 2	-																														
Разбавление	ADLER DD-Verdünnung 80019																																
Добавка разбавителя в %	-	-	5																														
Вязкость (с) 4 мм чаша, 20 °С	ок. 22	ок. 22	ок. 18																														
Масса наносимого вещества (г/м ²)	ок. 80 – 120 за одно нанесение; общее количество наносимого вещества макс. 250																																
<p>Время высыхания (при 23 °С и 50 % от. вл.)</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Шлифуемость и повторное лакирование</td> <td>примерно через 1 ч</td> </tr> <tr> <td>Обработка и штабелирование</td> <td>через ночь</td> </tr> </table> <p>При высыхании при комнатной температуре рекомендуется соблюдать длительность промежуточного высыхания лакированных поверхностей на протяжении 1 суток, так как таким образом заметно улучшается уровень последующей лакировки.</p> <p>Упомянутые цифры установочные. Высыхание зависит от сорта древесины, толщины наносимого слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.</p>	Шлифуемость и повторное лакирование	примерно через 1 ч	Обработка и штабелирование	через ночь																												
Шлифуемость и повторное лакирование	примерно через 1 ч																																
Обработка и штабелирование	через ночь																																
<p>Очистка оборудования</p> 	<p>Очистить посредством ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER Waschverdünnung 80077.</p>																																
ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ																																	
<p>Тип грунтового покрытия</p>	<p>Подходящая для кроющего лакирования цельная древесина, древесно-стружечный материал и древесное волокно, оббитое фанерой или покрытое грунтовочной пленкой.</p>																																
<p>Свойства грунтового покрытия</p>	<p>Грунтовое покрытие должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от жировых и восковых загрязнений, а также от древесной пыли.</p>																																
<p>Подготовка покрытия</p>	<p>Древесина лиственных пород: шлифование зерном 150-180 Хвойные: шлифование зерном 100-150</p>																																
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ																																	
<p>Грунтовочное покрытие</p>	<p>1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132 Пожалуйста, соблюдайте соответствующие технические инструкции к продукту.</p>																																

<p>Промежуточное шлифование</p> 	<p>Промежуточное шлифование зернистостью 240 –320.</p> <p>Промежуточное шлифование необходимо производить непосредственно перед нанесением покрывного слоя лака для обеспечения хорошей межслойной адгезии.</p> <p>Избегать прошлифовки!</p>
<p>Покрытие для окончательной отделки</p>	<p>1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132</p>
УХОД	
<p>Очистка</p>	<p>Очистка посредством ADLER Clean Möbelreiniger 96490.</p> <p>В данном случае, по причине глубокой матовости покрытия, мы настоятельно не рекомендуем использование продуктов по уходу за мебелью, таких как масла, бальзамы или полироли, поскольку это может привести появлению глянцевого эффекта.</p> <p>Пожалуйста, соблюдайте соответствующие технические памятки к продукту.</p>
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
<p>Размеры упаковок</p>	<p>4 кг, 20 кг – другие упаковки только по запросу;</p>
<p>Дополнительные продукты</p>	<p>ADLER PUR-Härter 82029 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490</p>
ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ	
<p>Срок годности/ условия хранения</p> 	<p>1 год в оригинальной закрытой упаковке.</p> <p>Хранить в месте, защищенном от попадания влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30 °С).</p>
<p>Технические данные</p>	<p>Поставочная вязкость ок. 25 s согласно DIN 53211 (4 мм чаша, 20°C) Вязкость смеси ок. 22 s согласно DIN 53211 (4 мм чаша, 20°C)</p>
<p>Указания по безопасности</p> 	<p>Пожалуйста, соблюдайте данные соответствующего Паспорта безопасности! Актуальную версию можно скачать в интернете на страничке www.adler-lacke.com.ua</p> <p>Необходимо избегать вдыхания лаков в аэрозольной упаковке. Для этого следует использовать респиратор (комбинированный фильтр A2/P2 – EN 141/EN 143).</p>