

Aviva Isolier-Weiß

4070050071

Высококачественная изолирующая и восстанавливающая краска для коммерческого и частного применения (DIY / сделай сам)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Особые свойства

Специальная дисперсионная интерьерная краска на водной основе. Обладает отличным изолирующим действием при пятнах никотина и копоти, а также разводов от воды, имеет очень хорошую степень укрывистости. Стойкая к износу и моющаяся.

Экономичный и простой в применении продукт, изготовлен без добавления растворителей и пластификаторов.

Особые свойства, стандарты на методы испытаний



- **Стандарт ÖNORM EN 13300**

13300Устойчивость к влажному истиранию: класс 1
Контрастность (укрывистость): класс 2 (при 7 м²/л)
Степень глянца: тускло-матовый
Максимальный размер зерна: мелкий (< 100 мкм)

- Французское постановление DEVL1104875A по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения



Стены, потемневшие от никотиновых или водных пятен, в жилых комнатах, кухнях, детских садах и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °С.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °С при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Во избежание образования подтеков наносить покрытие методом "мокрый по мокрому" за один прием.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому неизбежны (BFS-Merkblatt 25).
- Не наносите краску на эластичные шовные массы и уплотнительные профили (это может привести к образованию трещин или отшелушиванию краски)!
- Брызги краски немедленно удалить водой.

01-19 (заменяет 12-18) ZKL 4070

см. на об.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 г. Швац
Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

- Снижение изолирующего действия при преждевременной покраске!

Методика применения

0-5% H₂O

Метод нанесения	Кисть	Валик	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)
Распылительное сопло (Ø мм)	-	-	0,53 – 0,63
Распылительное сопло (Ø дюйм)	-	-	0,021 – 0,026
Угол (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)	-	-	150 – 180
Размер сетки	-	-	0,2 мм
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя в %	0 - 5		
Расход мл/ м ²	ок. 125 - 145		ок. 145
Укрывистость на слой (м ² / л) ¹⁾	ок. 7 - 8		ок. 7
¹⁾ Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление			

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °С, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее покрытие	не менее чем через 12 ч
----------------------	-------------------------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Очистка рабочего инструмента



Сразу же после использования промыть мыльной водой. Для удаления засохших остатков краски рекомендуем ADLER Abbeizer Express 8313000300.

ОСНОВАНИЕ

Тип

Для абсорбирующих минеральных оснований таких как штукатурки, бетон, стяжки и т.д., гипсовых материалов, а также впитывающих прочных старых покрытий.

Свойства

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли; а также проверено на пригодность для нанесения покрытия. Соблюдайте требования стандарта ÖNORM B 2230, часть 2. См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы. Нестабильные старые покрытия необходимо полностью удалить.

Подготовка основания

- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или неровности подходящей шпатлевкой.
- Тщательно удалите жирные или маслянистые загрязнения с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Для чистых, слабо впитывающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.
- Для борьбы с плесенью в помещениях Schimmelex chlorfrei 8312000200 или Aviva Fungisan 8308000210.

Основания с достаточной несущей способностью

Заматируйте слегка впитывающие поверхности. На грубо пористые, слабо шлифуемые или впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Отшлифуйте, сделайте шероховатыми гладкие или глянцевые основания (например, лаковые и латексные предыдущие слои).

Клеевая краска

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Следует избегать глянцеваания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074000200!

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими характеристиками продукции.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ**Грунтование**

См. раздел подготовка основания

Промежуточное покрытие

Aviva Isolier-Weiß 4070050071
разбавленный максимум 5 % воды

Никотиновые пятна проступают после нанесения 1 слоя. При нанесении последующих слоев поверхность становится безупречной

Финишное покрытие

Белое:
Aviva Isolier-Weiß 4070050071 unverdünnt

Цветное:
1 - 2 слоя Aviva Ultra-Color 4060000015ff желаемого цвета

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**Емкость**

1 л, 3 л, 9 л


Оттенки

Белый 4070050071

Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии.

Дополнительные продукты

Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200
Aviva Fungisan 8308000210
ADLER Abbeizer Express 8313000300
ADLER Entfetter 80394
Aviva Ultra-Color 4060000015ff

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ**Условия хранения/
Срок годности**

Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Техническиехарактеристики

Содержание ЛОС Предельное значение по нормам ЕС для Aviva Isolier-Weiß (кат. A/a): 30 г/л (2010 г.). Aviva Isolier-Weiß содержит < 1 г/л ЛОС.

Код GISCODE

BSW20

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте www.adler-lacke.com.

Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Избегайте вдыхания паров при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141/EN 143). Используйте биоциды осторожно, всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием.