

## ADLER Legno-Zirbenöl

7028000200

**Масло с запахом европейской кедровой сосны для мебели и интерьерной отделки для сектора Сделай сам и профессионального применения**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общие сведения

Простое в использовании, быстро сохнущее масло для обработки древесины из швейцарского кедра. Продукт разработан в основном на базе возобновляемого сырья, с использованием натурального масла швейцарского кедра. Природные характеристики масла швейцарского кедра остаются неизменными.

Хорошая впитывающая способность, подчеркивание структуры древесины, приятные тактильные свойства поверхности, отличная заполняемость и водостойкость.

Отверждение за счет поглощения атмосферного кислорода (оксидативная сушка).

#### Специальные свойства и стандарты




- Антистатичное
- Не самовоспламеняемое
- Соответствие нормам **ÖNORM S 1555** или **DIN 53160** защита от плесени и потовыделений.
- Соответствие нормам **ÖNORM EN 71-3** -безопасность игрушек, миграция некоторых элементов (не содержит тяжелых металлов)
- Соответствие нормам Французского законодательства **DEVL1104875A** касательно маркировки продукции по выбросам летучих загрязнений: A+

#### Компоненты продукта

Модифицированное растительное масло, натуральное масло швейцарского кедра, кремниевая кислота, изопарафины со средним запахом, сиккативы (не содержащие свинец и кобальт).

#### Область применения



Мебель в жилых помещениях, интерьеры (деревянная облицовка древесиной), потолки и т.д.)


Ремонт интерьеров мебели, шкафов при возникновении неприятных запахов, при одноразовом применении.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

#### Инструкции для использования



- Перед использованием тщательно перемешать.
- Не использовать при температурах ниже +5°C, выше +30°C и/или относительной влажности выше 80%.
- Нанести масло и оставить на некоторое время для впитывания, затем тщательно удалить излишки масла х/б тканью или марлей в направлении волокон. Не допускать образование пленки!

**Применение**


| Метод нанесения                         | Пистолет-распылитель | Кистью           | Валиком | Окунанием |
|---|----------------------|------------------|---------|-----------|
| Дюза (мм)                               | 1,5                  | -                | -       | -         |
| Давление распыления (бар)               | 3 - 4                | -                | -       | -         |
| Расход материала (г/м²) на 1 слой       | приблиз. 30 – 50     | -                | -       | -         |
| Производительность (м²/л) <sup>1)</sup> | -                    | Приблиз. 15 – 30 |         |           |

Продукт готов к использованию.

Конфигурация, свойства поверхности и влажность древесины влияют на расход и производительность. Точные значения могут быть получены опытным путем.

**Время сушки**

(при 23°C и 50 % отн. вл.)



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Повторное нанесение     | через 4 часа приблиз. |
| Окончательное высыхание | Приблиз. 7 дней       |

Значения, приведенные выше, являются ориентировочными. Время сушки зависит от поверхности, толщины покрытия, температуры воздуха, воздухообмена и относительной влажности окружающей среды.

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию! Слабый воздухообмен, к примеру, для сложенных штабелей замедляет процесс сушки.

Низкие температуры и/или высокий уровень атмосферной влажности может значительно увеличить время сушки.

В случае с плотными породами древесины (таких как дуб, ироко) процесс сушки также может быть продолжительным.

**Очистка рабочего инструмента**

При помощи средства ADLER Legno-Reiniger 80025.

**ПОВЕРХНОСТЬ****Тип поверхности**

Швейцарский кедр, древесина твердых и мягких пород

**Свойства поверхности**

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от грязи, жира, воска и древесной пыли.

**Влажность древесины**

Твердые породы: макс. 12 % +/- 2 %  
Мягкие породы: 15 % +/- 2 %

**Подготовка поверхности**

Финишная шлифовка зерном 180 - 240  
Использовать фильтр P3 при шлифовке.

**СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ**

**Грунтование** 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200  
Промежуточное время сушки: 4 часа

**Промежуточное шлифование** Легкое шлифование зерном 280 – 360.



Удалить древесную пыль.

**Финишное покрытие** 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200

**ОЧИСТКА И ОБНОВЛЕНИЕ**

**Уход** **Очистка** водой, средства CLEAN Möbelreiniger (очиститель мебели) 96490 или мягким бытовым моющим средством. Применять очиститель ADLER Legno-Reiniger 80025 в случае жирных пятен. Очистка должна быть применена не ранее чем через 14 дней после нанесения масла.

Для **подкрашивания** и **ремонтных работ** нанести 1 слой ADLER Legno-Zirbenöl 702800200 и удалить излишки.

Просьба следовать техническим рекомендациям для продукта.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

**Объем упаковки** 750 мл

**Цветовые оттенки** ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200

- Рекомендуется подготовить пробный образец оттенка на исходной подложке с использованием выбранной системы покрытия для того, чтобы оценить окончательный вид.

**Сопутствующие продукты** ADLER Legno-Reiniger 80025  
CLEAN Möbelreiniger 96490

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ**

**Срок хранения** Не менее 1 года в оригинальной упаковке.

**GIS КОД** Ö60

**Информация по безопасности продукта**



Просьба следовать рекомендациям паспорта безопасности на продукт, который можно запросить через сайт: [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

Использование продуктов в окрасочных камерах, загрязненных нитроцеллюлозой, содержащейся в распыляемой струе, запрещается из-за риска самовоспламенения!