


ADLER Aqua-Reißlackgrund Farblos	30010
	

Описание

Специально разработанный, бесцветный грунтовочный лак на водянистой основе с трещинообразным эффектом. Основа загустителя: гомополисахарид

Сфера применения

Для наружного применения вместе с дисперсионными красками, как напр., ADLER Acrylcolor, и с бесцветными лаками для нанесения распылением, как напр., ADLER Pigmotor, для внутренней отделки.

Применение

Вязкость распыления	20 ± 2 с согласно DIN 53211 (чаша 4 мм, 20 °C)
Рабочая вязкость	<p>Нанесение кистью Согласно вязкости распыления</p> <p>Пневматическое распыление (сопло 1,8 мм, 4 бар) Согласно вязкости распыления</p>
Грунтовое покрытие	<p>Протравленная или не протравленная древесина хвойных и лиственных пород</p> <p>Для травления этих сортов мы рекомендуем использовать систему ADLER Aqua-Beizsysteme, разработанную с учетом необходимости нанесения водорастворимых лаков; время высыхания при комнатной температуре: 5 часов; пожалуйста, соблюдайте инструкции к продукту!</p>
Техника нанесения	<p>В зависимости от поглотительной способности поверхности нанести 1-2 слоя (время высыхания ок. 2-3 часов)</p> <p>Вариант: двукратное нанесение покрытия методом распыления в количестве 100 г/м²</p>
Время высыхания	Ок. 5 часов при комнатной температуре
Кроющее лакирование	Нанесение 1 непрерывного слоя без дополнительного распыления посредством ADLER Acrylcolor желаемого оттенка.
Трещинообразный эффект	<p>Возникновение сетчатой картины растрескивания на кроющем слое происходит во время процесса высыхания. Оно зависит от различного напряжения при высыхании грунтовочного и кроющего слоев.</p> <p>На картину растрескивания влияет выбор определенного количества нанесенного лака: то же касается количества ADLER Aqua-Reißlackgrund и количества ADLER Acrylcolor.</p> <p>Для достижения одинаковой формы трещинообразования лак необходимо наносить равномерно.</p>
Время высыхания	Высыхание на протяжении суток при комнатной температуре

07-03 (заменяет 04-02)

см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 05242/6922-351

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Нанесение лака методом распыления	Чтобы придать хорошую механическую и химическую устойчивость, необходимо на поверхность трескающегося лака нанести 1 слой бесцветного лака методом распыления: например, 1 слой ок. 80 г/м ² ADLER Pigmtop желаемой степени блеска.
--	--

Прочие указания

Отвердитель	Вода Для очистки оборудования рекомендуется использовать теплую воду; распылители дополнительно промыть ацетоном.
Указания по безопасности	Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности.

Размеры упаковок

5 кг