


ADLER Aquacryl CFB		30090 ff
		
<b>Описание продукта</b>	Водонепроницаемый бесцветный лак на основе дисперсии полиакрилата для древесины на внутренней отделке, наносится методом лак-на-лак, хорошая механическая и химическая устойчивость, отличная наполняющая способность.	
<b>Особые свойства</b>	Устойчив к крему и жиру. Соответствует требованиям класса оценки 5-B согласно Ö-NORM A1605-12 для трудно возгораемых поверхностей мебели.	
<b>Сфера применения</b>	Обшивка стен и потолка деревянными панелями, панели, деревянные мебель, двери (использовать только уплотнители, соответствующие лакам на водной основе!) и детские товары.  Также подходит для восстановления обычных лаков для мебели.  ADLER Aquacryl CFB нельзя наносить на водные красители.	
<b>Способ нанесения</b>	Нанесение кистью (акриловая кисть), распыление (безвоздушный, пневматический методы)	
<b>Подготовка поверхности</b>	Повторная окраска – шлифование зернистостью 280 Восстановительная окраска – шлифование зернистостью 320	
<b>Повторная окраска</b>	2 – 3 слоя ADLER Aquacryl CFB (Промежуточное шлифование зернистостью 280 – 320)  При обработке шпунтованных досок мы настоятельно рекомендуем производить нанесение непосредственно перед монтажом; если это невозможно, то на шпунтованные доски следует нанести лишь небольшое количество лака во избежание склеивания.	
<b>Восстановительная окраска</b>	1 слой ADLER Aquacryl CFB (предварительное шлифование зернистостью 280 – 320)	
<b>Разведение</b>	Вода Нанесение кистью, безвоздушным распылением: в неразбавленном виде Распыление пневматическим пистолетом: ок. 10%	
<b>Рабочая температура и температура объекта</b>	Не ниже + 10 °C Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры продлевают период высыхания.	
<b>Время высыхания</b> (при комнатной температуре 20 °C)	Производить шлифование или нанесение нового слоя краски примерно через 2 часа	
<b>Рабочий инструмент</b>	Сразу после использования промыть водой. Затем хорошо просушить распылители во избежание возникновения ржавчины. Засохшие остатки краски удалить посредством ADLER Abbeizer.	
<b>Расход</b> (за одно нанесение)	10 – 12 м <sup>2</sup> /л	
<b>Размеры упаковок</b>	125 мл, 375 мл, 750 мл, 2,5 л	
<b>Условия хранения</b>	В прохладных, но незамерзающих помещениях	
<b>Срок годности</b>	Мин. 3 года в закрытых оригинальных упаковках.	
<b>Степень блеска</b>	G 100 Глянцевый 30090	

01-07 (заменяет 12-04)

см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 05242/6922-450

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

	G 30 Матовый 30093 G 50 Полуматовый 30095
<b>Указания по безопасности</b>	Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности! Также при обработке малотоксичных продуктов необходимо соблюдать обычные меры защиты.