


ADLER Formel 2000

40205 ff

Lösemittelfreie Wohnraumfarbe



Produktbeschreibung

Weißer bzw. abtönbarer diffusionsoffener Wandbeschichtung für Innenräume.

Besondere Eigenschaften

Emissions- und lösemittelfrei,
weichmacherfrei, geruchsneutral,
sehr ergiebig

Für Allergiker geeignet



Kenndaten nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: Stumpfmatte
Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

Anwendungsgebiete

Farbige Wand- und Deckenanstriche auf Mauerwerk, Beton, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen für den gesamten Wohnbereich.

Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen
(Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck,
Düsengröße 0,021 – 0,26 Inch bzw. 0,53 – 0,63 mm)

Untergrundvorbereitung, Grundierung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).

Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.

Neuputzstellen flautieren und nachwaschen.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen.

Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern.

Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufrauen oder abschleifen.

Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV 40905 grundieren.

Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV 40905 1:1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.

12-09 (ersetzt 12-08)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV 40905 ist zu vermeiden.

Grundanstrich

1 x ADLER Formel 2000 40205 ff, mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Deckanstrich

1 x ADLER Formel 2000 40205 ff unverdünnt

Verdünnung

Wasser

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

3 – 4 Stunden

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 5 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Ca. 8 m²/l je nach Untergrundbeschaffenheit.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Gebindegrößen

750 ml, 3 l, 9 l, 15 l

Farbton

W10 Weiß 40205

W20 40206, W30 40207, Basisgelb 40208, Basisrot 40209
nur zum Abtönen über das ADLER Color Farbmischsystem.

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!