


## ADLER Wisch- und Strukturputz

40260



<b>Produktbeschreibung</b>	Feinkörniger weißer Strukturgrund auf KH-Dispersionsbasis.
<b>Besondere Eigenschaften</b>	Gebrauchsfertige Einstellung, leicht zu verarbeiten, diffusionsfähig.
<b>Anwendungsgebiete</b>	Für die kreative Wandgestaltung auf Innenputz, festen Dispersionsanstrichen und Beton mit ADLER Effektlasur. Betont hell-dunkel Wischeffekte.
<b>Auftragsart</b>	Mit einer Malerbürste kreuz und quer oder halbkreisförmig streichen bis der gewünschte Charakter erzielt ist.
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Untergründe müssen fest, sauber und tragfähig sein. Vorhandene Leimfarbenanstriche müssen restlos entfernt werden. Saugende und kreadende Untergründe mit ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar vorstreichen. Flächen mit Farbunterschieden und Spachtelstellen mit ADLER Formel 2000 vorstreichen.
<b>Grundierung</b>	1 x ADLER Wisch- und Strukturputz
<b>Deckanstrich</b>	1 x ADLER Effektlasur
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig eingestellt
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Nicht unter + 5 °C. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	Mindestens 12 Stunden bis zur Überlackierung mit ADLER Effektlasur.
<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen.
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	Gebindeinhalt reicht für ca. 30 m <sup>2</sup> , je nach Strukturstärke
<b>Gebindegrößen</b>	16 kg Rechteckgebinde
<b>Farbtöne</b>	Weiß
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

01-07 (ersetzt 01-01)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.