

ADLER Relief-Wandspachtel

40261



Produktbeschreibung	Cremiger weißer Innenspachtel auf KH-Dispersionsbasis
Besondere Eigenschaften	Gebrauchsfertige Einstellung, leicht zu verarbeiten, diffusionsfähig und spannungsarm
Anwendungsgebiete	Für die kreative Wandgestaltung auf Innenputz, festen Dispersionsanstrichen und Beton mit ADLER Effektlasur. Betont hell-dunkel Wischeffekte.
Auftragsart	Mit einer Edelstahl-Glättkelle auf die Wand aufziehen, Auftragsstärke 1 - 2 mm. Individuell grober oder feiner strukturieren.
Untergrundvorbereitung	Untergründe müssen fest, sauber und tragfähig sein. Vorhandene Leimfarbenanstriche müssen restlos entfernt werden. Saugende und kreidende Untergründe mit ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar vorstreichen. Flächen mit Farbunterschieden und Spachtelstellen mit ADLER Formel 2000 vorstreichen.
Grundierung	1 x ADLER Relief-Wandspachtel
Deckanstrich	1 x ADLER Effektlasur
Verdünnung	Gebrauchsfertig eingestellt
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter +5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	12 – 36 Stunden bis zur Überlackierung mit ADLER Effektlasur, je nach Auftragsstärke
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Gebindeinhalt reicht für ca. 10 m ² , je nach Auftragsstärke.
Gebindegrößen	16 kg Rechteckgebinde
Farbtöne	Weiß
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

01-07 (ersetzt 01-01)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.