


ADLER Raufaser

40291

Lösemittelfreie Effektfarbe für innen



Produktbeschreibung

Lösemittelfreie, geruchsarme Effektfarbe

Besondere Eigenschaften

ADLER Raufasereffekt, sehr gut deckend, atmungsaktiv.

Anwendungsgebiete

Wand- und Deckenanstriche auf Mauerwerk, Beton, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersionsanstrichen.

Auftragsart

Streichen, Rollen (kurzhaariger Lammfellroller)

Untergrundvorbehandlung

- Für saubere, trockene und tragfähige Untergründe ist keine Vorbehandlung erforderlich.
- Lockere alte Anstriche entfernen, Leimfarben abwaschen, Risse und Unebenheiten ausbessern.
- Frischer Putz und Beton müssen gut durchgetrocknet sein. Stark saugenden Untergrund mit ADLER Tiefengrund wasserverdünnt 40905 vorstreichen.

Verarbeitung

ADLER Raufaser 40291 mit kurzhaarigem Lammfellroller waagrecht auftragen. Um eine schöne lebhaftige Struktur zu erhalten, wird senkrecht ausgerollt.

Beim Anstrich von Decken in der Richtung des Lichteinfalles rollen.

Es ist darauf zu achten, dass der Roller ausreichend mit Farbe beschickt ist, damit ein einheitliches Strukturbild erhalten wird.

Ecken und Kanten werden am besten mit einem Heizkörperroller oder Heizkörperpinsel gestrichen.

Grundierung

Neue Putze 1 x mit Innendispersionsfarbe wie ADLER Formel 2000 40205 ff oder ADLER Unikat Plus 40355, mit max. 5 % Wasser verdünnt, vorstreichen

Deckanstrich

1 x ADLER Raufaser

Verdünnung

Wasser; max. Zugabemenge 20 %

01-10 (ersetzt 01-07)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter +5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Ca. 3 Stunden
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste können mit dem leicht abbaubaren ADLER Abbeizer 95125 entfernt werden.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	3 – 5 m ² /kg, je nach Untergrundbeschaffenheit
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Gebindegrößen	5 kg, 15 kg
Farbton	Weiß
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!