ADLER UNIKAT Plus 40355
Lösemittelfreie Wohnraumfarbe

Produktbeschreibung

Hochwertige, diffusionsoffene Wandbeschichtung für innen.

Besondere Eigenschaften

Lösemittelfrei, ergiebig

Kenndaten nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2 (bei 5 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

Anwendungsgebiete

Für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen.

Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen
(Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsengröße 0,021 - 0,026 Inch bzw. 0,53 - 0,63 mm)

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).

Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.

Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen.

Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern.

Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufrauen oder abschleifen.

Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV grundieren.

Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.

Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV ist zu vermeiden.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Grundanstrich	1 x ADLER Unikat Plus mit max. 5 % Wasser verdünnt
Deckanstrich	1 x ADLER Unikat Plus
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen können die Trockenzeit merkbar verlängern.
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	3 – 4 Stunden
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Ca. 6 m²/kg, je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Gebindegrößen	5 kg, 15 kg, 25 kg
Farbton	Weiß
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.