

ADLER Tirosil

40460

Siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit Mineralcharakter



Produktbeschreibung

Universelle Fassaden- und Wandfarbe, auch für kritische Untergründe. Atmungsaktiv, spannungsarm, siloxanverstärkt. Leicht verarbeitbar, sehr gut deckend, sehr gut haftend.

Besondere Eigenschaften

Wetter- und wasserfest mit erhöhtem Schlagregenschutz (w-Wert), hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (S_d -Wert). Schmutzabweisend, alterungsbeständig, unempfindlich gegenüber Restfeuchtigkeit.

Wasserdampfdurchlässigkeit nach EN ISO 7783-2: Klasse 1 (S_d -Wert <0.14): „hoch“

Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-1: Klasse 3 (w-Wert ≤ 0.1): „niedrig“

Anwendungsgebiete

Alte Bausubstanz, Rau-, Spritz- und Kunstharzputze sowie Vollwärmeschutz.

Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen (Feinsieb, Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsendgröße 0,031 Zoll).

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).

-
- Für saubere, trockene und tragfähige Untergründe ist keine Vorbehandlung erforderlich.
- Kleine Risse, Löcher oder Unebenheiten mit geeignetem Fassadenspachtel ausbessern. Haarrisse brauchen nicht ausgebessert zu werden.
- Risse bis auf den Putzuntergrund mit dauerelastischem Beschichtungssystem renovieren.
- Neue Putze 2-3 Wochen austrocknen lassen. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Vorhandene Salzausblühungen trocken abbürsten bzw. Ursache beheben.
- Algen-, Moos- oder Schimmelbefall mit ADLER Fungisan 90783 behandeln (siehe Merkblatt).
- Nicht tragfähige Dispersionsfarben oder Kunstharzputze mit ADLER Abbeizer 95125 und Hochdruckreiniger entfernen.

02-10 (ersetzt 01-07)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Grundierung	<p>Saugende, sandende oder leicht kreidende Untergründe zur Verfestigung, Egalisierung, Haftvermittlung und besseren Wasserabweisung mit ADLER Silikon GWK 40332, 1:1 mit Wasser verdünnt, vorbehandeln. Bei stark saugenden und sandenden</p> <p>Putzuntergründen gegebenenfalls zweimal nass in nass mit ADLER Silikon GWK 40332, 1:1 mit Wasser verdünnt, vorstreichen.</p>
Erster Anstrich	<p>1x ADLER Tirosil 40460</p> <p>Je nach Verarbeitung und Saugfähigkeit des Untergrundes mit max. 10 % Wasser verdünnen.</p>
Deckanstrich	<p>1x ADLER Tirosil 40460 unverdünnt</p> <p>Zur Viskositätseinstellung können max. 5 % Wasser zugegeben werden.</p>
Verdünnung	<p>Wasser</p>
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	<p>Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.</p> <p>Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen oder drohendem Frost verarbeiten. Nicht zu behandelnde Flächen gut abdecken.</p>
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	<p>Überstreichbar nach ca. 4 Stunden</p>
Arbeitsgeräte	<p>Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser reinigen. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.</p>
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	<p>6 – 8 m²/l, je nach Untergrundbeschaffenheit</p>
Lagerung	<p>Kühl, aber frostfrei</p>
Haltbarkeit	<p>1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden</p>
Gebindegrößen	<p>3 l, 9 l, 15 l - rüttelsicheres Kunststoffgebinde</p>
Farbton	<p>Weiß</p>
Sicherheitstechnische Angaben	<p>Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p>