

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Wasserverdünnbare Einkomponenten-Versiegelung für den Innenbereich. |
| Besondere Eigenschaften | Heizölbeständig nach DIN 53168 |
| Anwendungsgebiete | Kellerböden, Stiegen, Heizölwannen Für Garagen- und Industrieböden wird ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung wasserverdünnbar empfohlen! |
| Auftragsart | Streichen (Acrylpinsel) Rollen (Kurzhaar-Roller) |
| Untergrundvorbereitung | Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich entfernen, besonders glatte Estriche (Sinterschichten) aufräuen bzw. abschleifen, um ausreichende Haftung zu bekommen. Sanden den Untergrund mit ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar vorgrundieren. Trockenzeit: ca. 5 Stunden |
| Grundierung | 1 x mit ADLER Beton-Siegel, max. 10 % verdünnt |
| Deckanstrich | 1 x mit ADLER Beton-Siegel unverdünnt |
| Verdünnung | Wasser |
| Verarbeitungs- und Objekttemperatur | Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. |
| Trockenzeit | Überstreichbar nach ca. 3 Stunden Begehbar nach ca. 5 Stunden |
| Arbeitsgeräte | Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen. |
| Ergiebigkeit | 6 – 8 m ² /l pro Anstrich |
| Lieferform | 750 ml, 3 l, 9 l |
| Lagerung | Kühl, aber frostfrei |
| Haltbarkeit | 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden |
| Farbtöne | Kieselgrau 42700 (Basiston) Graubeige 42701 Betongrau 42706 |
| Sicherheitstechnische Angaben | Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. |