


Aquawood MS-Color Spritzeinstellung

43902 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Pigmentlack auf Basis von Acrylat- und Alkydharzdispersionen mit sehr guter Wetterbeständigkeit und gleichmäßigem Abbau bei Bewitterung. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und leichte Renovierbarkeit. Mittlere Schichtbildung mit 40 bis 60 µm Trockenfilmdicke je nach Aufbau. Biozidfrei.

Anwendungsgebiete

Maßhaltige Holzbauteile wie Fenster und Türen sowie semi-maßhaltige Holzbauteile wie Gartenmöbel, Balkone und Fassadenplatten.

Auftragsart

Spritzen (Airless, Airmix)

Untergrundvorbehandlung

Holzschliff Körnung 120 – 180

Anstrichaufbau

begrenzt maßhaltige Holzteile (ausgenommen Esche und Eiche):
1 x Aquawood TIG Spezial 51055 ff
4 Stunden Trocknung
Zwischenschliff Körnung 280
1 x Aquawood MS-Color 43902 ff
Nass-Schichtstärke 150 µm

Bei dieser Arbeitsweise werden ca. 40 µm Trockenfilm erreicht.

Anstrichaufbau

maßhaltige Holzteile (ausgenommen Esche und Eiche):
1 x Aquawood TIG Spezial 51055 ff
4 Stunden Trocknung
1 x Aquawood Intermedio 53663
im Flut- oder Tauchverfahren (vgl. Merkblatt)
2 Stunden Trocknung
Zwischenschliff Körnung 220 – 240
1 x Aquawood MS-Color 43902 ff
Nass-Schichtstärke 150 µm

Bei dieser Arbeitsweise werden ca. 60 µm Trockenfilm erreicht.

Ein Unterschreiten der Mindestschichtstärke von 100 µm bei deckend pigmentierten wasserverdünnbaren Beschichtungen ist nach ÖNORM B3803 möglich, wenn dies nachweislich im Einvernehmen mit dem Hersteller des Beschichtungsstoffes erfolgt und der Endverbraucher nachweislich auf die verkürzten Pflegeintervalle hingewiesen wird.

Anstrichaufbau**Esche und Eiche:**

Bei Laubholzarten mit hohem Gehalt an wasserlöslichen Inhaltsstoffen und harzreichen Nadelholzarten wie Lärche und Kiefer muss als isolierende Zwischenbeschichtung ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 aufgetragen werden (bitte Merkblatt beachten). Aufbauten mit reduzierter Schichtstärke sind deshalb nicht möglich.

Pflege- und Renovierungsanstrich

Mit ADLER Pullex Aqua-Color 53331 (bitte Merkblatt beachten)
Stark bewitterte Teile alle 3 bis 4 Jahre nachstreichen.

Verdünnung

Wasser im Bedarfsfall, Produkt ist spritzfertig eingestellt

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Staubtrocken	nach ca. 30 Minuten
Klebfrei	nach ca. 3 Stunden
Durchgetrocknet	nach ca. 12 Stunden

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Angetrocknete Farbreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80008 oder ADLER Abbeizer 95125 entfernen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Verbrauch beim Airless-Spritzen:
ca. 250 g/m² bzw. 75 – 100 g/lfm Fensterprofil

Gebindegröße

5 kg, 25 kg

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Haltbarkeit

Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden

Farbtöne

RAL- und NCS-Farbtöne wie bei ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Bitte Arbeitsrichtlinien für die Holzfensterbeschichtung im Spritzverfahren beachten!