


ADLER KH-Fenstertauchgrund Weiß

54075 ff



Produktbeschreibung	Rasch trocknender, verfestigender Kunstharztauchgrund für Industrie und Gewerbe für den Außenbereich.
Besondere Eigenschaften	Die feuchtigkeitsregulierende Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. Wegen starker Trocknungsverzögerung ist das Produkt nicht für die Holzart Iroko-Kambala geeignet.
Anwendungsgebiete	Fenster und Türen
Auftragsart	Tauchen, Fluten
Grundierung	1 x ADLER KH-Fenstertauchgrund Weiß 54075 ff Verarbeitungsviskosität 18 bis 20 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C). Nach Trocknung über Nacht mit Körnung 280 schleifen. Nach dem Tauchen muss das Tauchbecken zugedeckt werden, weil es sonst zu Hautbildung kommt.
Zwischenanstrich wasserverdünnbar	Ohne Deckanstrich nicht wetterbeständig! 1 x ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 ff (vgl. Merkblatt)
Deckanstrich wasserverdünnbar	1 x ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff (vgl. Merkblatt)
Deckanstrich lösemittelhaltig	2 x ADLER Samtalkyd 52351 ff oder ADLER Brilliantalkyd 52301 ff (vgl. Merkblätter)
Verdünnung	ADLER Adlerol aromatenfrei 80301, Zugabemenge von ca. 20 %
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 10 °C. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen können die Trockenzeit merkbar verlängern.
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Nadelholz und Laubholz über Nacht (mind. 16 Std.) bei Kastanie mind. 24 Std.!

02-10 (ersetzt 05-09)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Arbeitsgeräte	Nach Gebrauch mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 reinigen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Ca. 100 – 120 g/m ²
Gebindegrößen	6 kg, 32 kg
Haltbarkeit	Mindestens 5 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.
Farbton	Weiß 54075 Grün ca. RAL 6009 54077
Besondere Hinweise	Arbeitsrichtlinien für die Holzfensterbeschichtung sowie Normen und Richtlinien für den Fensterbau beachten!
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.