

## ADLER Ferro GSX

54120 ff



20 % 80367

### Produktbeschreibung

Grund- und Decklack auf Basis spezieller Kunstharze mit sehr gutem Korrosionsschutz durch Eisenglimmer-Pigmentierung; aromatenfrei; keine zusätzliche Grundierung notwendig; restrostverträglich.

### Besondere Eigenschaften

Sehr gute Wetterbeständigkeit.  
Beständig gegen Industrielatmosphäre, Rauchgase und sauren Regen.

### Anwendungsgebiete

Speziell für Blechdächer sowie Stahlkonstruktionen in extremer Bewitterung!  
Dekorativer Schutzanstrich für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium.

### Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen.

### Untergrundvorbehandlung

**Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von trennenden Substanzen sein, sowie auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtung geprüft werden!**

#### Eisen und Stahl:

Rostige Flächen mechanisch entrostet.  
Öl- und Fettreste mit ADLER Entfetter 80394 abwaschen. Mit sauberem Wasser nachwaschen.

#### Zink, Aluminium und andere NE-Metalle:

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 matt anschleifen. Mit sauberem Wasser nachwaschen.

Eloxiertes Aluminium und Edelstahl sehr gut anschleifen und mit ADLER 2K-Epoxygrund 68304 grundieren (siehe Technisches Merkblatt).

Auf intakten Altanstrichen ist die Anstrichverträglichkeit zu prüfen.

### Grundierung

1 x ADLER Ferro GSX 54120 ff  
Trockenfilm ca. 80 µm

### Zwischenbeschichtung

1 x ADLER Ferro GSX 54120 ff  
Trockenfilm ca. 80 µm

### Deckanstrich

1 x ADLER Ferro GSX 54120 ff  
Trockenfilm ca. 80 µm

11-10 (ersetzt 09-10) ZKL 5206

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

