


ADLER Pigmofix RF

90695



Beschreibung

Zusatzmittel für lösemittelbasierende pigmentierte 2K-PUR-Lacke zur Erzielung einer sehr guten Ringfestigkeit und Erhöhung der Nagelhärte. Der Glanzgrad der resultierenden Flächen wird nicht beeinträchtigt.

Anwendungsgebiete

Als Zusatz zu ADLER Pigmpopur 24005 ff für den letzten, abschließenden Lackauftrag zur Erhöhung der Ring- und Kratzfestigkeit.

Zugabemenge

Die Zugabemenge zu ADLER Pigmpopur 24005 ff beträgt 10 %, berechnet auf Lack (ohne Härter- und Verdünnungsmenge).

Vor Gebrauch gut aufrühren!

Gut einrühren!

Wir empfehlen, ADLER Pigmofix RF 90695 gleichzeitig mit der entsprechenden Härtermenge in das Lacksystem einzurühren.

Weitere Hinweise

ADLER Pigmofix RF 90695 beeinflusst nicht die Trocknung von ADLER Pigmpopur 24005 ff. Die ausgezeichnete Ringfestigkeit wird nach 1 bis 2 Tagen erreicht.

Eine Reparaturlackierung ist nach sorgfältigem Anschliff möglich.

Bitte beachten Sie die Arbeitsrichtlinien für PUR-Lacke und das Merkblatt von ADLER Pigmpopur 24005 ff sowie das Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform

0,4 kg

Haltbarkeit

1 Jahr in originalverschlossenem Gebinde

Lagerung

Kühl, aber frostfrei lagern.

12-09 (ersetzt 05-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-351, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.