

ADLER Aquafix S

91201

Strukturpaste für wasserbasierte Beschichtungssysteme von ADLER für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Strukturpaste für farblose und pigmentierte, wasserbasierte ADLER Beschichtungssysteme wie z.B. **ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff**, **ADLER Pigmocryl 31105 ff** oder **Aquawood Protor Finish D 5173** zur Erzielung von strukturierten Oberflächen.

Anwendungsgebiete



- Für strapazierfähige Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau und im geschützten Außenbereich.
- In farblosen und pigmentierten Lacksystemen auf Wasserbasis einsetzbar.
- Nimmt keinen Einfluss auf die Oberflächenqualität des Lacksystems (chemische und mechanische Beständigkeiten).


VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- ADLER Aquafix S 91201 sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach gegebenenfalls Härter bzw. Vernetzer und Wasser einarbeiten.
- Mit ADLER Aquafix S 91201 sorgfältig vermischte Beschichtungssysteme können wie im entsprechenden Technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- ADLER Aquafix S 91201 führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Das Ablackieren von Lackschichten mit ADLER Aquafix S 91201 ist möglich (ohne Zwischenschliff, innerhalb von 24 Stunden); die Struktur wird jedoch reduziert.

Zugabemenge



Die Zugabemenge beträgt maximal 5 - 8 Gewichtsprozent.

Je nach Beschichtungssystem werden folgende Zusatzmengen empfohlen:

Wasserbasierende ADLER Möbellacke:	5 %
System Aquawood Protor Finish:	8 %

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von ADLER Aquafix S 91201 nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angetrocknete Lackreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt) entfernen.


BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

Feinheiten

Grob

91201

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Kühl, aber frostfrei lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.