


## ADLER Woodfill-Reparaturspachtel

96856



<b>Produktbeschreibung</b>	2-Komponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Peroxid-Härtung
<b>Besondere Eigenschaften</b>	Hohe Elastizität, ausgezeichnet verarbeitbar und schleifbar. Härtet wie alle Polyester-Spachtel in hohen Schichtstärken schneller durch als in niedrigen. Rasche Härtung ab ca. 3 mm
<b>Anwendungsgebiete</b>	Reparaturspachtel für die Ausbesserung schadhafter Holzteile wie Fenster und Türen. <b>Nicht als Flächenspachtel verwendbar!</b>
<b>Auftragsart</b>	2K-Dosierpistole, Spachtel. Fehlstellen ausfüllen, nach Härtung nachspachteln. Schliff Kö 120
<b>Imprägnierung</b>	Rohes Holz außen mit Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff oder Aquawood Imprägniergrund 51230 ff. Größere Spachtelstellen nicht mitstreichen
<b>Grundierung</b>	ADLER Alkyd-Grund 54063 oder ADLER Acryl-Holzgrund 41001
<b>Zwischenanstrich</b> (optional)	ADLER Samtalkyd 52351 oder Brilliantalkyd 52301 ff bzw. ADLER Seidenacryl 40751 ff oder Glanzacryl 40701 ff
<b>Deckanstrich</b>	Wie Zwischenanstrich
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Nicht unter 10° C
<b>Trocknung</b> (Raumtemperatur 20 °C)	Schleifbar nach 1 bis 3 Stunden
<b>Arbeitsgeräte</b>	Nach Gebrauch mit ADLER Nitro-Verdünnung 80001 reinigen
<b>Lieferform</b>	1350 g inkl. Härter 96857
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken
<b>Haltbarkeit</b>	1 Jahr
<b>Farbtöne</b>	Grau transparent
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

10-09 (ersetzt 02-04)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.