


ADLER Positiv Plus

12801 ff



Описание продукта

Водорастворимый 1-компонентный позитивный бейц (морилка) для хвойных пород древесины на основе специальных синтетических красителей и тонко размолотых пигментов.

ADLER Positiv Plus 12801 ff это позитивный бейц для окрашивания древесины хвойных пород (даже в яркие оттенки), при применении позитивного бейца достигается очень высокая светостойкость покрытия.

Области применения

Подходит для шлифованной, пиленой, шероховатой, строганой и брашированной древесины, для проявления превосходного качества позитивного бейца применяют бесцветный лак на основе растворителя. Слегка потертые поверхности можно ретушировать восками на основе растворителя.

Для достижения эффекта старения древесины, покрытой ADLER Positiv Plus (такими оттенками как 12802 или 12803 и особенно 12808), рекомендуется использовать ADLER PUR Natureffekt 26131.

Использование

На шлифованную, рубленую, шероховатую, строганную и брашированную поверхность древесины можно наносить бейц без использования грунтовки; поверхность должна быть отшлифована зерном 120. Слегка смочить водой шлифованную поверхность, просушить и затем отшлифовать зерном 150.

Некоторые породы древесины имеют повышенное содержание смолы, например сосна или пиния, поверхность таких пород необходимо обработать при помощи ADLER Entharzer 12605 и отшлифовать зерном 120.

ADLER Positiv Plus 12801 ff необходимо хорошо перемешать перед использованием. Бейц наносят (**распыление сжатым воздухом: дюзой 1,5 мм при давлении 2,0-2,5 бар**) равномерно и обильно (примерный расход 60 – 70 г/м²) с небольшим избытком, придавая поверхности влажный вид («влажная поверхность»). Для нанесения бейца можно использовать

11-09 (заменяет 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

установки низкого давления (airmix или airless). Бейц также можно наносить кистью или губкой (на небольшой поверхности)

Время сушки (при температуре в помещении 20° C): приблиз. 12 часов или желательно оставить на ночь. Эффект позитивного бейца проявляется на первой стадии сушки (примерно 20 минут), в течение этого времени нельзя применять принудительную сушку. При необходимости, после этого времени можно применить принудительную сушку.

Для защиты поверхности, покрытой бейцем, рекомендуется использовать прозрачные покрытия на основе растворителя; для достижения наилучших свойств водонепроницаемости покрытия необходимо правильно применять лак (смотри соответствующее техническое описание продукта). Великолепных свойств водостойкости лака невозможно достигнуть только вождением поверхности, даже при помощи ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711

Перед использованием материала необходимо провести тест бейца на образце исходной древесины и затем нанести выбранный лак на него для получения окончательного оттенка. Для одного заказа необходимо использовать материал одной партии.

Оттенок изменяется при контакте с металлом. Нельзя сливать остатки бейца из распылительного оборудования или загрязненный бейц в оригинальную упаковку.

Просьба обращаться к «**Инструкциям по применению бейцев для древесины**», так же как к соответствующим **техническим описаниям** на продукты.

Расход продукта

1 литр продукта достаточно для покрытия примерно 8 м²/ за одно нанесение площади, в зависимости от формы обрабатываемого изделия.

Объемы упаковок

1 литр, 5 литров

Хранение

В прохладном месте, не замораживая

Срок хранения

1 год в оригинальной, невскрытой упаковке

11-09 (заменяет 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Стандартные оттенки

Farblos (прозрачный)	12801
Fichte gedämpft	12802
Fichte alt	12803
Bergfichte	12804
Waldfichte	12805
Fichte gelaugt	12806
Moorfichte	12807
Graufichte	12808
Fichte gekocht	12809
Kupferbraun	12810
Rotbraun	12811
Gelbbraun	12812
Mittelbraun	12813
Dunkelbraun	12814
Grau	12815

11-09 (заменяет 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.