

ADLER Spritzbeize

10901 ff



Описание

Бейц с распылителем на основе растворителя и микронизированных пигментов в комбинации со специальным светоустойчивым красителем для создания пористой структуры протравливания полностью готов к использованию. При использовании данного бейца предварительного шерохования древесины не требуется. Бейц проявляет высокую устойчивость к действию света.

Применяемая смесь растворителей не содержит ароматических растворителей.

Все цвета можно смешивать и осветлять, если требуется. Для осветления применяется **Регулятор концентрации ADLER 90318**.

Сферы применения

Предназначен для морения крупнопористых лиственных пород деревьев, таких как дуб, ясень, красное дерево и т. п., для создания пористой структуры протравливания.

После обработки бейцем с распылителем ADLER 10901 ff протравленные поверхности можно покрыть как лаком, содержащим растворитель, так и водорастворимым лаком.

Подготовка и нанесение

Сначала поверхность тщательно шлифуют наждачной бумагой зернистостью 150–180. Затем удаляют всю шлифовальную пыль, в особенности из древесных пор. Применение отработавшей свой срок наждачной бумаги и неравномерная шлифовка могут стать причиной плохого, «заплаточного», протравливания. Увлажнять дерево перед морением необязательно.

Перед и во время обработки необходимо тщательно перемешивать бейц, встряхивая баллон. Затем бейц равномерным слоем и с некоторым избытком (около 35 г/м²) распыляют на поверхность. **Разбрызгивание осуществляется под действием сжатого воздуха. Размер сопла составляет 1,5 мм, давление распыления – 1,5–2,5 бар.** После обработки поверхность должна выглядеть влажной. Также можно наносить бейц при помощи устройства низкого давления, работающего на воздушной/безвоздушной смеси. После использования все применяемые устройства подлежат очистке ацетоном или нитрорастворителем ADLER.

Длительность сушки (при комнатной температуре 20 °С): примерно 15 минут, если поверхность планируется покрыть лаком, содержащим растворитель, и примерно 1 час, если поверхность планируется покрыть водорастворимым лаком. При необходимости можно использовать принудительную сушку.

Лакирование: после обработки бейцем с распылителем ADLER 10901 ff протравленные поверхности можно покрыть как мебельным лаком, содержащим растворитель, так и водорастворимым лаком. Для светлых тонов бейца рекомендуется применять светопрочные лаки типа ADLER Legnopur 26211 ff или ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. При использовании несветопрочных лаков велика вероятность того, что конечный цвет приобретет желтоватый оттенок и желтизна со временем будет становиться более интенсивной.

03-09 ZKL 1014

Продолжение – см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Телефон: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Каждый пользователь/покупатель должен определять сферы применения и условия обработки в каждом конкретном случае, несмотря на то что данные инструкции основаны на уровне знаний, которыми мы располагали на момент публикации. Ответственность за использование поставляемой продукции полностью лежит на пользователе/покупателе. В этой связи рекомендуется сначала попробовать продукт на образце, чтобы установить, подходит ли он. В остальном действуют наши Общие условия продаж. Данная публикация автоматически делает недействительными любые более ранние версии данной технической инструкции. Мы оставляем за собой право вносить изменения в комплектацию поставки, цветовую гамму и степень блеска поверхности.

Продолжение

Бейц с распылителем ADLER 10901 ff

Некоторые породы деревьев, в частности дуб, лиственница и т. п., содержат водорастворимые вещества, которые активизируются после нанесения водорастворимого лака. Во избежание изменения цвета и появления пятен (степень проявления зависит от происхождения и породы дерева) советуем наносить на **дуб, лиственницу и прочие породы деревьев с богатым составом активных веществ**, специальную грунтовку ADLER PUR-Primer 25291 (см. техническую инструкцию на грунтовку).

Перед началом протравливания сделайте пробу протравливания на заготовке, после чего покройте ее соответствующим лаком. Так можно будет судить о конечном цвете древесины. При большом объеме работ применяете только бейцы из одной партии.

Ознакомьтесь с **Рабочими инструкциями по морению древесины**, а также с **Листом технических данных**.

Укрывистость

Ок. 8–10 м²/л, в зависимости от формы протравливаемой детали

Прочие рекомендации

Разбавитель и осветлитель	Регулятор концентрации ADLER 90318
Очиститель рабочих инструментов	Ацетон или нитрорастворитель ADLER 80001

Форма поставки

0,9 л; 4 л.

Срок хранения

1 год в оригинальной закупоренной емкости.

Цвета

Белый	10901
Пенька	10902
Оливковый	10903
Камыш	10904
Палисандр	10905
Мед	10906
В деревенском стиле	10907

Коньячный	10908
Коричневый кролик	10909
Красновато-коричневый	10910
Табак	10911
Красное дерево	10912
Черный	10913