

11.01.16г.

Технологический регламент по нанесению тонкослойной защитной лазури Pullex 3in1-Lasur фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: деревянные дома, постройки, мосты и мостики, навесы и обшивки, балконы, заборы

Примеры объектов: частные дома, коттеджные поселки, гостиницы и отели, базы и дома отдыха, кемпинги, кафе и рестораны, бани, торговые центры, новая и старая древесина

Состав: алкидные смолы.

Система: на основе растворителя, без содержания ароматических углеводородов.

Особенности: продукт содержит активные компоненты против грибка, синевы и насекомых. Подходит для всех типов древесины (шлифованная, строганная, обрезная, рубленая), не отслаивается.

Порода древесины: для любых пород древесины.

Влажность древесины: 12-15%

Температура воздуха: при нанесении не ниже +5°C

Метод нанесения: кистью

Расход: в зависимости от впитываемости основания 100-125 мл/кв м или 1 л на 8-10 кв м за один проход

Сушка: ок.12 час при 20°C

Очистка инструмента: уайт-спирит

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffner или другой подручный инструмент, деревянная палка (или ёршик для перемешивания), шлиф.шкурка Р80 (для финишного шлифования перед окраской), кисти акриловые (art 9612511 - 50мм, art 9612611 - 100мм), уайт-спирит для очистки инструмента.



Подготовка основания: для наружной отделки финишное шлифование шлиф. шкуркой с зерном Р80 (или Р60, чем грубее, тем эффектнее будет финишное покрытие) вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Удалить пыль с помощью широкой кисти/щетки или воздухом под давлением.



Перед началом работ вскрыть упаковку грунта Pullex 3in1-Lasur с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп;5л.,10л.) или снять обод, фиксирующий крышку (для уп. от 10л), тщательно перемешать содержимое в течение 3-х минут деревянной палкой или ершиком. Для очистки инструмента использовать уайт-спирит.

Оттенок Pullex 3in1-Lasur указан на стикере, находящемся на боковой стенке упаковки. Например, на фото указан оттенок LW 01/4 kiefer.




Нанесение первого слоя Pullex 3in1-Lasur с помощью кисти с ориентировочным расходом 100-125мл/кв.м или 1л на 8-10 кв.м в зависимости от подготовки основания (шлифованная или строганная древесина).



Сушка первого слоя Pullex 3in1-Lasur 12 час при температуре 20°C.


Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.




Нанесение второго слоя Pullex 3in1-Lasur с помощью кисти с ориентировочным расходом 80-125 мл/кв.м или 1л на 8-12 кв м.



Сушка второго слоя Pullex 3in1-Lasur 12 час при температуре 20°C. Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.



Готовое покрытие



Оттенки Pullex 3in1-Lasur см.на сайте www.adler-lacke.ru

Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при плюсовой температуре, не замораживать!