


ADLER PUR-Spritzfüller

25513 ff



Описание

Быстро сохнущий и отлично шлифующийся полиуретановый порозаполнитель, характеризуется хорошей заполняющей способностью и стойкостью на вертикальных поверхностях, остается эластичным в течение длительного времени.

Связующая основа: полиакрилатная смола

Сфера применения

- Эффективная грунтовка для кроющих пигментных лакокрасочных систем, для отделки мебели, а также внутренних помещений.
- Возможно использование на следующих типах поверхностей: обычные и облицованные шпоном стружечные плиты, плиты МДФ, предварительно изолированные с помощью двухкомпонентного полиуретанового лака, а также массив древесины.
- Ввиду хорошей стойкости на вертикальных поверхностях подходит для покрытия заготовок и планок сложной формы.

Применение

Порозаполнитель для распыления ADLER PUR-Spritzfüller поставляется в виде двух компонентов:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Соотношение компонентов смеси | <p>10 весовых частей порозаполнителя для распыления ADLER PUR-Spritzfüller</p> <p>1 весовая часть отвердителя ADLER PUR-Härter 82019 или 5 объемных частей заполнителя для распыления ADLER PUR-Spritzfüller</p> <p>1 объемная часть отвердителя ADLER PUR-Härter 82019</p> |
| Рабочая вязкость | <p>Распыление Airless-/Airmix (сопло 0,28–0,33 мм, 100–120 бар/1–2 бара) Прибл. 23 с – от 15 до 20 вес. % разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019 или от 30 до 35 об. % ADLER DD-Verdünnung 80019</p> <p>Пневмораспыление (сопло от 1,8 до 2 мм, 3 - 4 бара) Прибл. 20 с – от 20 до 25 вес. % разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019 или от 35 до 45 об. % разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019</p> |
| Жизнеспособность | 8 часов |
| Расход | Прибл. 170–220 г/м ² на один слой; для поверхностей, покрываемых большим слоем лака, необходим второй слой порозаполнителя с промежуточной шлифовкой; общий расход: макс. 750 г/м ² |
| Время сушки | После наложения первого слоя порозаполнителя спустя прибл. 5 часов следует произвести только легкую шлифовку шкуркой |

06-092

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

| | |
|----------------------------------|--|
| | зернистостью 280, после нанесения второго слоя порозаполнителя необходимо выждать минимум 12 часов (при комнатной температуре) перед промежуточной шлифовкой, это позволит обеспечить хорошую стойкость последующего слоя покровного лака. |
| Промежуточная шлифовка | Зернистость 280–320; промежуточную шлифовку следует выполнять непосредственно перед нанесением повторного слоя лака. Это позволяет добиться хорошей промежуточной адгезии. |
| Нанесение покровного слоя | ADLER Pigmpur G50 желаемого оттенка. |

В порозаполнитель для распыления ADLER PUR-Spritzfüller Weiß можно добавлять до 10 % ADLER Pigmpur желаемого оттенка, что позволяет адаптировать слой заполнителя к верхнему лакокрасочному покрытию.

Указание по применению:

При необходимости ускорить процесс высыхания вместо вышеуказанного отвердителя можно использовать смеси в следующих соотношениях:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Соотношение компонентов смеси | 5 весовых частей порозаполнителя для распыления ADLER PUR-Spritzfüller 1 весовая часть отвердителя ADLER PUR-Härter S 82040 или 3 объемных части порозаполнителя для распыления ADLER PUR-Spritzfüller 1 объемная часть отвердителя ADLER PUR-Härter S 82040 |
| Рабочая вязкость | Распыление Airless/Airmix (сопло 0,28–0,33 мм, 100-120 бар/ 1–2 бар) Прибл. 23 с – от 15 до 20 вес.% разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019 или от 30 до 35 об. % разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019 Пневмораспыление (сопло 1,8 - 2,0 мм, 3–4 бара) Прибл. 20 с – от 20 до 25 вес.% разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019 или от 35 до 45 об. % разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019 |
| Жизнеспособность | 5 часов |

Нанесение покрытия на плиты МДФ

Поскольку плиты МДФ обладают значительной впитывающей способностью, то важно их хорошо насытить и стабилизировать недостаточно уплотненные участки. Поэтому перед нанесением порозаполнителя для распыления ADLER PUR-Spritzfüller ошлифованные плиты МДФ (заклЮчительная шлифовка шкуркой зернистостью 180) необходимо изолировать со всех сторон с помощью специального двухкомпонентного полиуретанового прозрачного лака (на плоской поверхности один раз, по краям и в отверстиях дважды).

Для этого мы рекомендуем использовать грунтовку ADLER DD-Isoliergrund 25103.

В случае плит МДФ хорошего качества оправдано использование полиуретановых мебельных лаков, например, ADLER Tigopur или ADLER Legnopur.

Время высыхания прозрачного изолирующего слоя в течение ночи позволяет добиться качественных изоляционных характеристик и хорошей стойкости последующего слоя порозаполнителя. Незадолго до нанесения очередного слоя лакокрасочного покрытия следует выполнить легкую шлифовку шкуркой зернистостью 280.

В зависимости от требований к готовой поверхности необходимо нанести 1–2 слоя. Следуйте нашим «**Инструкциям по работе с полиуретановыми лаками**», а также предписаниям **паспортов безопасности для лака, отвердителя и разбавителя**.

Прочая информация

| | |
|--------------------|--|
| Отвердитель | ADLER PUR-Härter 82019 или ADLER PUR-Härter S 82040 |
| Разведение | Разбавители ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029. Эти разбавители также рекомендуется использовать для чистки инструмента. |

Оттенки

| | |
|--------|-------|
| Черный | 25513 |
| Белый | 25515 |

Емкость

4 кг, 30 кг