

ADLER Floor-Fill

42109



Описание продукта	Водорастворимая шпатлевка для изготовления мастики для древесины методом замешивания с древесной пылью. Продукт удобен в применении, быстро высыхает и прекрасно шлифуется. Цвет продукта хорошо сочетается с цветом древесины.
Сфера применения	Заделка мелких трещин и швов на отшлифованных паркетных полах.
Способ нанесения	Шпатлевание (использовать шпатель из пластика или нержавеющей стали)
Подготовка основания	Основание должно быть сухим и свободным от загрязнений (напр., масел, жиров и восков)
Нанесение	Чистую древесную пыль, полученную шлифованием зернистостью 120, смешать с продуктом ADLER Floor-Fill 42109 до получения массы, имеющей консистенцию шпатлёвки. Полученной массой плотно заделать все трещины и швы. Для оптимального шлифования рекомендуется нанести материал с небольшим избытком. Время высыхания напрямую зависит от ширины швов и условий сушки. При работе с очень глубокими трещинами может потребоваться повторное нанесение шпатлевки. Шлифование зернистостью 120.
Грунтовочное покрытие	1 слой ADLER Floor-Start 42110 (см. техническое описание)
Финишное покрытие	2 слоя ADLER Floor-Classic 42120 (см. техническое описание) или 2 слоя ADLER Floor-Finish 42140 (см. техническое описание)
Разведение	Продукт готов к применению
Температура применения и объекта	Не ниже + 10 °C
Время высыхания (при 20 °C)	В зависимости от количества нанесения шлифование по истечении от 30 до 90 минут
Рабочий инструмент	Сразу после использования промыть водой
Крюющая способность (за одно нанесение)	Ок. 25 м ² /л на каждое грунтовочное покрытие
Емкость	1 л
Срок годности / условия хранения	3 года. Хранить в оригинальной закрытой упаковке
Указания по безопасности	Соблюдать данные Паспорта безопасности!

01-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.