

ADLER KH-Spritzgrund

50035

Грунтовка под нанесение распылением



Описание продукта

Грунтовочный лак на основе растворителя / промежуточное покрытие на основе алкидных смол хорошо смачивает поры, подчеркивает текстуру, характеризуется высокой степенью прозрачности. Быстро сохнет и хорошо шлифуется, не содержит биоциды.

Особые свойства

Упрочняет деревянную поверхность и придает ей хорошие гидрофобные свойства (эффект водоотталкивания). При этом оказывает изолирующее воздействие на компоненты древесины.

Сфера применения

Лессирующее покрытие для входных дверей, особенно из ясеня и дуба.

Способ нанесения

Распыление (Airless, Airmix, сжатый воздух)

Распыление должно производиться только в кабинах для распыления, соответствующих требованиям Директивы VOC.

Система лакокрасочного покрытия

Бейцевание с использованием бейца для распыления ADLER Spritzbeize 10901 ff или ADLER Aqua-Neoantik 14471 ff желаемого оттенка (см. соотв. техническое описание), 1 раз опрыскать до насыщения бесцветной матовой грунтовкой для распыления ADLER KH-Spritzgrund 50035, с добавлением прибл. 30 % разбавителя ADLER KH-Spritzverdünnung 80367. Расход 180 г/м², что соответствует толщине влажного слоя 200 мкм. Высыхание происходит за ночь, шлифовка шкуркой зернистостью от 220 до 240, 2 раза опрыскать Aquawood DSL Natur für Haustüren 53567 с добавлением 5–10 % воды, время промежуточного высыхания составляет прибл. 3 часа, промежуточная шлифовка не требуется, однако при необходимости допускается шлифовка с малым усилием шкуркой зернистостью 220–240!

Общая толщина сухой пленки

Не менее 80 мкм, достигается при соблюдении описанной методики.

Разведение

Прибл. 30 % разбавителя ADLER KH-Spritzverdünnung 80367

01-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе / пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Температура применения и объекта	Не ниже + 10 °С
Время высыхания (при температуре помещения 20 °С)	Поверхность перестает быть клейкой прибл. через 5 часов, пригодна для шлифовки на следующее утро
Рабочие инструменты	Чистка с использованием ADLER Adlerol 80301 или разбавителя ADLER KH-Verdünnung 80367
Укрывистость (на один слой)	Прибл. 8 м ² /л
Форма поставки	5 л, 25 л
Сведения по технике безопасности	Соблюдайте требования паспорта безопасности!
Особые указания	При работе со всеми лаками, высыхающими в результате окисления, следует обращать внимание на возможную опасность самовоспламенения. Запрещается одновременное использование вместе с нитроцеллюлозными лаками в покрасочных кабинах с сухой фильтрацией.