


## ADLER V-Fugensiegel Герметик для V-образных швов

55630 ff



### Описание продукта

Разводимая в воде, эластичная шовная запечатка с высоким сухим остатком на базе дисперсий акрилатовых смол.

### Особые свойства

Быстрая готовность к нанесению верхнего слоя лака и хорошая прозрачность. Превосходная водостойкость.

### Сфера применения

Запечатывание торцовых поверхностей деревянных окон, ставен и дверей (рейки и V-образные швы).

### Способ нанесения

С помощью тубы с длинным носиком запечатать V-образные швы, при необходимости сгладить неровности шкуркой.

### Грунтование

#### Полупрозрачный:

1 слой Aquawood TIG U 57600 ff или Aquawood TIG E 57700 ff

Время промежуточного высыхания прибл. 4 часа

1 слой Aquawood Intermedio 53613

Время промежуточного высыхания прибл. 2 часа

Шкурка зернистостью 220 – 240 для промежуточной шлифовки

1 слой герметика для V-образных швов ADLER V-Fugensiegel 55630 ff

Время промежуточного высыхания прибл. 1 час

Пропитка Aquawood DSL Spritzqualität 51751 ff (сравн. Памятку)

#### Кроющий:

1 слой Aquawood TIG белый 51253

Время промежуточного высыхания прибл. 4 часа

1 слой Aquawood Intermedio 53613

Время промежуточного высыхания прибл. 2 часа

Шкурка зернистостью 220 – 240 для промежуточной шлифовки

1 слой герметика для V-образных швов ADLER V-Fugensiegel 55630 ff

Время промежуточного высыхания прибл. 1 час

Лаковое покрытие Aquawood Acryl-Spritzlack 43207 ff (сравн. Памятку)

#### Примечание:

Также применять и поверх заполнителя ADLER Acryl-Spritzfüller 41002, если он используется вместо пропитки

01-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Aquawood Intermedio 53613.

**Разведение**

Применять неразбавленным.

**Время высыхания** (при 20 °C)

Готов к нанесению верхнего лакового покрытия уже через 1 час

**Температура применения и объекта**

Не ниже + 10 °C.  
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.

**Рабочий инструмент**

Чистка водой сразу после использования. Присохшие остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 95125.

**Емкость**

Пластмассовая туба 250 мл

**Условия хранения**

В прохладном месте, беречь от мороза

**Срок годности**

1 год в невскрытой заводской упаковке.

**Оттенки**

Прозрачный 55630 Белый 55631

**Указания по технике безопасности**

Соблюдать требования паспорта безопасности!

**Особые указания**

Соблюдать требования рабочих инструкций по нанесению покрытия на деревянные окна методом распыления!