


## Arteko-Elastik Эластичная шпаклёвка

96870 ff



### Описание продукта

Высокоэластичная водная шпатлёвка с очень высоким сухим остатком на основе высокомолекулярных полимеров. Сохраняет эластичность даже после многолетнего атмосферного воздействия. Предотвращает капиллярное водопоглощение торцевыми поверхностями древесины.

### Сфера применения

Деревянные окна и двери (оконные рейки и V-образные швы)

### Способ нанесения

Пистолет для герметиков или японский шпатель

### Грунтование

#### Лессирующие системы:

1 слой Aquawood TIG 57701 (см. техническое описание)  
Время промежуточного высыхания не менее 4 часов  
1 слой Aquawood Intermedio 53663 (см. техническое описание)  
Время промежуточного высыхания не менее 2 часов  
1 слой Arteko-Elastik 96870 ff

#### Кроющие системы:

1 слой Aquawood TIG U 57600 (см. техническое описание)  
Время промежуточного высыхания не менее 4 часов  
1 слой Aquawood Intermedio 53663 (см. техническое описание)  
Время промежуточного высыхания не менее 2 часов  
1 слой Arteko-Elastik 96870 ff

**Примечание:** продукт применяется также в том случае, если промежуточное покрытие выполняется продуктом ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 вместо Aquawood Intermedio.

### Нанесение кроющего покрытия

#### Лессирующие системы:

Aquawood DSL Spritzqualität 51751 ff (см. техническое описание)

#### Кроющие системы:

Aquawood Acryl-Spritzlack (см. техническое описание)

### Разведение

Применять в неразбавленном виде.

### Температура применения и

Не ниже +10 °C.

10-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

<b>объекта</b>	Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.
<b>Время высыхания</b> (при 20 °С)	2–4 часа в зависимости от влажности воздуха и количества нанесения
<b>Рабочий инструмент</b>	Очищать водой сразу после использования. Высохшие остатки продукта удалить очистителем ADLER Aqua-Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 95125.
<b>Емкость</b>	Картуш 320 мл
<b>Условия хранения</b>	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте
<b>Срок годности</b>	1 год
<b>Оттенки</b>	Weiß Белый 96870 Farblos Бесцветный 96871