

## Aviva Europremium-Weiß

## 4048

Суперматовая интерьерная краска с технологией Smart-Dry-Technology для профессионального применения

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Интерьерная белая дышащая краска на водной основе с технологией Smart-Dry-Technology для окраски стен и потолков без разводов. Продукт характеризуется превосходной укрывистостью в сухом и влажном состоянии, отличным финишным покрытием, а также легкостью в нанесении. Очень экономичный и легко наносимый продукт без запаха, изготовлен без добавления растворителей и пластификаторов.

#### Особые свойства, стандарты на методы испытаний



- **Стандарт ÖNORM EN 1330013300**  
Устойчивость к влажному истиранию: класс 2  
Контрастность (укрывистость): класс 1 (при 8 м<sup>2</sup>/л)  
Степень глянца: тускло-матовый  
Максимальный размер зерна: мелкий (< 100 мкм)
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+


#### Сфера применения



- Для всех белых и цветных поверхностей стен и потолков в интерьере.
- Оптимальна для использования на гладких основаниях с уровнем качества 4.
- Особенно подходит для объектов коммерческого назначения.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °С.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °С при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Для стандартного нанесения валиком мы рекомендуем использовать валик для внутренних работ с длиной ворса 12 мм. Для получения наилучшего результата на гладких основаниях используйте малярные валики, рекомендованные производителем.
- Хорошо почистите окрашенные участки щеткой и в завершение покрасьте валиком поверхность в одном направлении.

03-23 ZKL 4048

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 г. Швац  
Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

- Во избежание образования подтеков наносить покрытие методом "мокрый по мокрому" за один прием.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому неизбежны (BFS-Merkblatt 25).
- При сильном разбавлении могут ухудшиться свойства (например, кроющая способность, оттенок, стойкость).
- Не наносите краску на эластичные шовные массы и уплотнительные профили (это может привести к образованию трещин или отшелушиванию краски)!
- Брызги краски немедленно удалить водой.
- Тщательно укройте и защитите объекты, не подлежащие окраске.
- Для проверки степени сочетаемости, адгезии и оттенка с основанием необходимо нанести пробные слои.

### Методика применения



Метод нанесения	Кисть	Валик	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)
Распылительное сопло (Ø мм)	-	-	0,46 - 0,53
Распылительное сопло (Ø дюйм)	-	-	0,018 - 0,021
Угол (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)	-	-	120 – 180
Размер сетки	-	-	0,2 mm
Расход мл/ м <sup>2</sup>	са. 125		са. 150
Укрывистость на слой (м <sup>2</sup> / л) <sup>1)</sup>	са. 8		са. 7
<sup>1)</sup> Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление			

Продукт готов к использованию.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

### Время высыхания

(при 23 °С, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее покрытие

примерно через 3 - 4 часа

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

### Очистка рабочего инструмента.



Сразу же после использования промыть водой с мылом.

Для удаления засохших остатков краски рекомендуем ADLER Abbeizer Express 8313

<b>ОСНОВАНИЕ</b>	
<b>Тип</b>	Минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон, гипсокартон и старые покрытия, пригодные для нанесения краски. Для особо гладких оснований мы рекомендуем поверхности с уровнем качества 4.
<b>Свойства</b>	<p>Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли; а также проверено на пригодность для нанесения покрытия.</p> <p>Соблюдайте требования стандарта ÖNORM B 2230, часть 2.</p> <p>См. также правила выполнения строительных работ, Часть C, DIN 18363, параграф 3; Малярные работы.</p> <p>Нестабильные старые покрытия необходимо полностью удалить.</p>
<b>Подготовка основания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или неровности подходящей шпатлевкой.</li> <li>• Тщательно удалите жирные или маслянистые загрязнения с помощью ADLER Entfetter 8009.</li> <li>• Для чистых, слабо впитывающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.</li> <li>• Для борьбы с плесенью в помещениях используйте Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 или Aviva Fungisan 8308.</li> </ul> <p><b>Штукатурные растворы P II и P III</b> Не окрашивайте свежую штукатурку в течение трех-четырех недель. Отремонтированные участки должны хорошо схватиться и высохнуть, при необходимости флюатируются. На грубо пористых, слегка песчаных или чрезмерно впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p><b>Гипсовые и готовые штукатурки из растворов класса P IV и P V</b> Отшлифуйте любые имеющиеся корочки. На грубо пористых, слегка песчаных или чрезмерно впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p><b>Гипсокартон (ГКЛ)</b> Отшлифуйте неровности. Нанесите слой грунтовки Aviva Tiefengrund WV 40740, разбавленный 1:1 водой.</p> <p><b>Бетонные поверхности</b> В случае загрязнений, повреждений или пыли, очистить механическим способом. На грубопористые, слабо шлифуемые или впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p><b>Основания с достаточной несущей способностью</b> Заматируйте слегка впитывающие поверхности. На грубопористые, слабо шлифуемые или впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Aviva Tiefengrund WV 4074. Отшлифуйте, сделайте шероховатыми гладкие или глянцевые основания (например, лаковые и латексные предыдущие слои)</p> <p><b>Клеевая краска</b> Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p><b>Следует избегать гляцевания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074!</b></p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими характеристиками продукции.</p>

**СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ**


<b>Грунтование</b>	См. раздел подготовка основания
<b>Промежуточное покрытие</b>	Aviva Europremium-Weiß 4048, разбавленная максимум 10% воды.
<b>Финишное покрытие</b>	Aviva Europremium-Weiß 4048 Неразбавленный или разбавленный водой не более чем на 5 %.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

<b>Емкость</b>	12,5 л
<b>Оттенки/Степень глянца</b>	Белый 4048050001 <ul style="list-style-type: none"> <li>Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии.</li> </ul>
<b>Дополнительные продукты</b>	Aviva Tiefengrund WV 4074 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 Aviva Fungisan 8308 Entfetter 8009 Abbeizer Express 8313

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ**

<b>Условия хранения/ Срок годности</b>	Минимум 2 года в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C). Хорошо закрывайте открытые емкости и расходуйте их по возможности в кратчайшие сроки.
--	--



<b>Технические характеристики</b>	Содержание ЛОС.	Предельное значение по нормам ЕС для Aviva Europremium-Weiß (кат. A/A): 30 г/л. Aviva Europremium-Weiß содержит < 1 г/л ЛОС.
-----------------------------------	-----------------	--

<b>Код GISCODE</b>	BSW20
--------------------	-------

<b>Декларация ингредиентов в соответствии с VdL-RL 01</b>	Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, силикаты, органические наполнители, вода, добавки. Содержит смесь 1:1 метил-, бензизотиазолинона, смесь хлорметилизотиазолинона и метилизотиазолинона. <b>Информация для страдающих аллергией - по телефону +43 5242 6922-713.</b>
---	--

<b>Указания по технике безопасности</b>	При работе с малозагрязняющими лаками также необходимо соблюдать стандартные меры безопасности. Продукт пригоден только для профессионального применения. Избегайте вдыхания паров при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2). При нанесении рекомендуется использовать защитные очки. В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после обработки. Во время работы не принимать пищу, не пить и не курить.
---	---



Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

---