

Aviva Fungisan

8308000210

Водный дезинфицирующий раствор для санитарной обработки поверхностей, пораженных грибком и водорослями, для внутренних и наружных работ, для коммерческого и частного применения (DIY / сделай сам).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Дезинфицирующий раствор на водной основе обладающий слабым запахом для поддерживающей очистки от грибковых и водорослевых поражений каменной кладки и древесины. Средство разработано без добавления тяжелых металлов и фенольных веществ. Неповрежденные покрытия не подвергаются воздействию.

Особые свойства

- Используемые действующие вещества обеспечивают дезинфицирующий эффект для предварительной обработки поверхностей, пораженных водорослями и грибами.
- Действующие вещества:**
4,8 г/кг (0,48%) Бензалкония хлорид
0,48 г/кг (0,048%) Октиллизотиазолинон
- Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+



Сфера применения



- Поверхности, пораженные плесенью, водорослями и зеленым налетом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °C
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Не наносить при активном солнечном свете, во время дождя, чрезвычайно высокой влажности, при сильном ветре или возможных заморозках. Поверхности, которые не подлежат обработке, необходимо хорошо укрыть.
- Готов к применению, не разбавлять!
- Обработка не должна проводиться на влажной поверхности, так как в противном случае эффект не будет достигнут.
- Используемые действующие вещества водорастворимы и разлагаются, поэтому рекомендуется наносить дополнительное покрытие.

06-20 (заменяет 06-19) ZKL 8308

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 г. Швац
Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

- Из-за растворимости в воде Aviva Fungisan 8308000210 нельзя добавлять в качестве дополнительного компонента в наружные покрытия

Методика применения

Способ нанесения	Кисть
Укрывистость на слой (м ² / л)	ок. 8м ²

Предпочтительно с помощью кисти или щетки.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °С, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее покрытие	через прим. 24 ч
----------------------	------------------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Очистка рабочего инструмента Сразу же после использования промыть водой.

**ОСНОВАНИЕ****Тип**

Минеральные основания, пораженные водорослями, зеленым налетом или грибами, старые покрытия и древесина.

Свойства

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также отдревесной пыли; а также проверено на пригодность для нанесения покрытия.

Соблюдайте требования стандарта ÖNORM B 2230, часть 2.

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы.

Подготовка основания

- Нестабильные старые покрытия необходимо полностью удалить.
- Накрывать соседние растения и чувствительные поверхности, которые не подлежат очистке, или немедленно промыть водой после использования средства.
- Налипшие загрязнения, а также эффоресценция, водоросли, зеленый налет или грибки должны быть удалены при помощи соответствующих процедур очистки.
- В случае влажной уборки или при работе со сточными водами необходимо соблюдать законодательные нормы, касающиеся утилизации отходов

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

Нанесение	1 x Aviva Fungisan 8308000210 Промежуточная сушка: ок. 24 ч В случае сильного заражения или сильно впитывающих оснований мы рекомендуем применить препарат дважды.
Последующее покрытие	Через 24 часа можно наносить желаемую фасадную и интерьерную краску Aviva, а на древесину - соответствующее покрытие ADLER. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими характеристиками продукции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость	1 л; 5 л
Оттенки / степени глянца	Бесцветный 8308000210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Условия хранения/ Срок годности  	Минимум 2 года в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).
Указания по технике безопасности   	Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте www.adler-lacke.com . Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отвержденные краски или как бытовой мусор. Используйте биоциды осторожно, всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием. При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.