


## ADLER Ofenlack Schwarz

54803



25 % 80001

<b>Produktbeschreibung</b>	Hochhitzeester Lack auf Silikonharzbasis für innen und außen, bis 500 °C hitzebeständig.
<b>Anwendungsgebiete</b>	Ofenrohre, Öfen, Ofenverzierungen, Schutzgitter, Griller, Fahrzeug- und Motorteile.
<b>Auftragsart</b>	Streichen, Spritzen Vor Verarbeitung gut aufrühren!
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Der Untergrund muss tragfähig, sauber und fettfrei sein. Nicht tragfähige Altanstriche abbeizen.
<b>Deckanstrich</b>	2 x streichen
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt (nach dem Einbrennen)
<b>Verdünnung</b>	Zum Streichen unverdünnt verwenden. Zum Spritzen mit ca. 25 % ADLER Nitroverdünnung 80001 verdünnen.
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Mindestens + 5 °C
<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C) (100 µm Nassfilm)	Staubtrocken nach ca. 30 Minuten Durchgehärtet nach Einbrennen ab ca. 240°C für 30 Minuten ergibt sich eine verbesserte Wisch- und Griffestigkeit.
<b>Arbeitsgeräte</b>	Mit ADLER Nitroverdünnung 80001 reinigen.
<b>Ergiebigkeit</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Gebindegrößen</b>	125 ml, 375 ml
<b>Farbton</b>	Schwarz 54803
<b>Lagerung</b>	Trocken und frostfrei Anbruchgebinde gut verschließen.
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

10-10 (ersetzt 01-06) ZKL 5227

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.